

美国IPS胶水3# IPS3#

产品名称	美国IPS胶水3# IPS3#
公司名称	北京浦润达科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:IPS3# 品牌:美国威德安weld-on (ips胶水) 粘合材料类型:塑料类、橡胶类、其他
公司地址	北京市海淀区蓝靛厂翠叠园9号楼03层3单元3E
联系电话	88891755

产品详情

型号	IPS3#	品牌	美国威德安weld-on (ips胶水)
粘合材料类型	塑料类、橡胶类、其他	规格尺寸	473ml、946ml、3.785L (m m)
保质期	24 (个月)	执行标准	COA

美国ips胶水3#说明：

适用材料

weld-on 3是特别设计用于黏接压克力。同时也可黏接ps，petg，和pc。

产品应用一般广告公司使用weld-on

3在黏接压克力广告文字于广告板上。也常使用在黏接展示品，塑料罐，家庭用品和瓶子等。当使用浸润方法黏接压克力平板时可产生高强度的边缘接口。weld-on 3同时也可使用在黏接丁酸树脂(butyrate)覆盖于压克力广告文字上。产品说明

weld-on 3是透明，黏稠度如水，非可燃性，快速干化，具有高强度黏接力的溶剂型胶水。黏接原理是将黏接的表面先软化，然后再黏合。最初的黏接强度会在几秒钟内产生，黏接强度会很快增加，几小时后将增至高强度。在某些情况下，特别是在高湿度的环境下，weld-on3可能在接口处产生白雾状的痕迹。如须进一步避免这种情形发生，可使用干化速度较慢的压克力胶水，例如使用weld-on 4。

胶水性质

颜色:透明

黏稠度:似水

比重:1.37 ± 0.40

使用方法1.先将需要黏接材料的表面清洁，表面要无缝隙。一般最常使用毛细管渗透方法，先将要黏接的组件放在一起，然后用注射器或滴眼管施用胶水于接口边缘，胶水会自动渗透流动于两黏接表面，让胶水把表面软化约几秒钟。2.也可用注射器，滴眼管或漆刷涂抹施用。

当要黏接组件表面胶水还是湿润时马上装接。尽量涂胶水于两面，如只涂单面时，先让两表面温和接触几秒钟让表面软化，再加压将两面压紧。3.也可使用浸湿黏结方法，将要黏接的组件垂直浸湿于胶水里直到表面软化为止(约2~5分钟)，然后将两面压紧黏接在一起。(此方法不常使用)最初的黏接强度会很快产生，黏接强度会很快增加，在24到48小时后会达到非常高强度。在几个星期内黏接强度会继续增加。如果涂抹胶水后压克力接口处产生裂痕(crazing)，建议在黏接前先将压克力作退火(annealing)处理。