

台湾奇美 POLYLAC PA-746 ABS物性表

产品名称	台湾奇美 POLYLAC PA-746 ABS物性表
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:台湾奇美 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号（注册地址）
联系电话	15118562776 15118562776

产品详情

POLYLAC PA-746

Acrylonitrile Butadiene Styrene

CHI MEI CORPORATION

产品说明：

POLYLAC PA-746是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品。

它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

物性信息：

基本编号

[E56070-245714](#)

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

--

23 ° C		1.03
熔流率 (熔体流动速率)		
200 ° C/5.0 kg		3.0
220 ° C/10.0 kg		34
溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)	34.0	
硬度		
硬度测试方法		
球压硬度 (H 358/30)		88.0
机械性能		
机械性能测试方法		
屈服		43.0
断裂		32.0
3.00 mm 1		40.7
伸长率		
断裂, 3.00 mm 2		30
断裂		15

弯曲模量		
6.00 mm 3		2160
-- 4		1800
弯曲强度		
6.00 mm 5		63.7
-- 6		60.0
简支梁额定冲击强度测试方法		25
悬壁梁缺口冲击强度		
23 ° C, 3.00 mm		310
23 ° C, 6.00 mm		250
--		22
热变形额定温度测试方法		
1.8 MPa, 未退火		85.0
1.8 MPa, 未退火		87.0
1.8 MPa, 退火		95.0
1.8 MPa, 退火		96.0

维卡软化温度

--

105

--

102

--

94.0

可燃性等级测试方法

HB