

POLYLAC PA-746H 台湾奇美ABS

产品名称	POLYLAC PA-746H 台湾奇美ABS
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:台湾奇美 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号（注册地址）
联系电话	15118562776 15118562776

产品详情

物理性能额定值单位制测试方法

-- 1.03

23 ° C 1.03

熔流率（熔体流动速率）

200 ° C/5.0 kg 3.0

220 ° C/10.0 kg 34

溶化体积流率（MVR）(220 ° C/10.0 kg) 34.0

硬度额定值单位制测试方法 118

球压硬度 (H 358/30)	88.0
机械性能额定值单位制测试方法	
屈服	43.0
断裂	32.0
3.00 mm 1	40.7
伸长率	
断裂, 3.00 mm 2	30
断裂	15
弯曲模量	
6.00 mm 3	2160
-- 4	1800
弯曲强度	
6.00 mm 5	63.7
-- 6	60.0
简支梁额定值单位制测试方法	25
悬壁梁缺口冲击强度	

23 ° C, 3.00 mm	310
23 ° C, 6.00 mm	250
--	22
热性能额定值(温度控制测试方法)	
1.8 MPa, 未退火	85.0
1.8 MPa, 未退火	87.0
1.8 MPa, 退火	95.0
1.8 MPa, 退火	96.0
维卡软化温度	
--	105
--	102
--	94.0
可燃性等级测试方法	HB
注: 熔体流动速率值单位制	80.0 到 85.0
干燥时间	2.0 到 3.0

料筒后部温度	180 到 220
料筒中部温度	190 到 230
料筒前部温度	190 到 230
模具温度	30.0 到 60.0