

# POLYLAC PA-757 奇美ABS代理

产品名称	POLYLAC PA-757 奇美ABS代理
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:台湾奇美 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号(注册地址)
联系电话	15118562776 15118562776

## 产品详情

物理性能额定值单位制测试方法

-- 1.05

23 ° C 1.05

熔流率 (熔体流动速率)

200 ° C/5.0 kg 1.6

220 ° C/10.0 kg 22

溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg) 22.0

硬度额定值单位制测试方法 116

球压硬度 (H 358/30)	110
机械性能额定值单位制测试方法	
屈服	54.0
断裂	37.0
3.00 mm 1	45.1
伸长率	
断裂, 3.00 mm 2	25
断裂	20
弯曲模量	
6.00 mm 3	2650
-- 4	2200
弯曲强度	
6.00 mm 5	77.5
-- 6	76.0
简支梁额定值单位制测试方法	20
简支梁无缺口冲击强度	无断裂

悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C, 3.00 mm	210
23 ° C, 6.00 mm	180
--	18
无缺口伊佐德冲击强度	60