山东海虹老人牌聚氨酯面漆55210

产品名称	山东海虹老人牌聚氨酯面漆55210
公司名称	宁波市漆锐涂料有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	品牌:海虹 型号:55210
公司地址	宁波市北仑区新碶
联系电话	0574-86868720 18067319887

产品详情

联系人：胡先生 180-6731-9887 ,0574-8686-8720, qq:185668467

老人牌聚氨酯面漆55210

基料:55219

固化剂:95370

概 述: 老人牌聚氨酯面漆55210是一种双组份半光丙烯酸聚氨酯面漆，固化剂为脂肪族异氰酸

酯，保光性和保色性良好。

用 途: 可作为保护面漆涂在严重污染环境下对油漆耐光和保色性等要求高的钢结构表面。最

低固化温度为-10°C。

使用温度: 干燥条件下最大耐温:120°C。

认 证: 本品经丹麦、法国、西班牙和新加坡有关机构根据国际海事组织msc61(67)决议认可

为“ 低火焰传播涂料 ”。

本品已获得了丹麦、法国、西班牙、新加坡、马来西亚和印度尼西亚的ec型检测认证。

请详见备注。

物理参数:

颜色/色号: 白色/10000(可根据颜色分类列表提供其

它颜色)

蓝色/30840(可根据颜色分类列表提供其它

颜色)

漆 面: 半光 半光

体积固体含量: 51±1％ 51±1％

理论涂布率: 10.2米2/升(以50微米干膜计) 10.2米2/升(以50微米干膜计)

闪 点: 33°C 33°C

比 重: 1.2公斤/升 1.1公斤/升

表 干: 约2.5小时(20°C) 约2.5小时(20°C)

指 触 干: 约8小时(20°C) 约8小时(20°C)

完全固化: 7天(20°C) 7天(20°C)

挥发性有机化合

物含量(v.o.c):

450克/升 450克/升

施工说明:

混合比例: 基料55219:固化剂95370 = 7:1(体积比)

施工方法: 无空气喷涂 刷涂

稀 释 剂: 请详见备注 08080

(最大用量) 请详见备注 5%

混合使用期: 4小时(20°C)

喷 孔: 0.43-0.48毫米

喷出压力: 15.0兆帕

(无空气喷涂资料仅供参考，实用时可以调整。)

工具清洗: 老人牌稀释剂08080，或08510

漆膜厚度: 干膜:50微米(请详见备注)

湿膜:100微米

重涂间隔: 请详见备注

安 全: 小心使用本品，使用前和使用时，请注意包装以及罐上所有的安全标签，还应参考《老人牌公司材料安全说明》，并遵守有关国家或当地政府安全规定。避免吸入溶剂蒸气，避免油漆接触皮肤和眼睛，严禁吞服本产品。采取必要的预防和防护措施防火、防爆及保护环境。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处施工，必须提供强力通风。