

移印硅胶原材料

产品名称	移印硅胶原材料
公司名称	深圳市红叶液体硅胶有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-9 粘度:15000
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联石碧工业区红岭一路三号A栋
联系电话	0189-38867576 18938867576

产品详情

移印硅胶原材料

一、移印硅胶的简介：

移印硅胶又叫移印胶、移印硅橡胶、移印胶浆，台湾人又叫矽利康、矽胶。它是由两个部分组成的，分胶浆与固化剂，白色的部分是胶，红色部分是固化剂。在不混合情况下，两种成分是以液体状态存在的。移印硅胶属于室温硫化硅橡胶，常温下就能固化成型。

二、移印硅胶的用途：

移印硅胶主要用于各类产品图案、花纹的移印。使用较多的有塑胶玩具、电镀产品、电子玩具、商标、通讯设备、电子产品、工艺礼品文具等。使用原理是通过移印胶头，将钢板上的图案转移到塑胶玩具等产品表面。

移印硅胶原材料

三、移印硅胶的使用方法

- 1.用电子秤准确称取一定比例的胶浆与固化剂，比例按照9:1混合，搅拌均匀。
- 2.跟进自己需要的胶头软硬度，称取适量的矽油，加入混合后的移印硅胶内，搅拌均匀。

3.将混合好的移印胶浆进行抽真空处理，然后灌入准备好的胶头模具。

4.2-4个小时后，硅胶完全固化，取出胶头。置于干燥通风处，待24小时候即可投入生产。

温馨提示

：该硅胶属于环保移印硅胶，使用过程中不能接触含有氮（n）、磷（p）、硫（p）元素的物质及有机锡，否则会导致硅胶不固化。建议操作之前先取十几克固化做个测试。

四、移印硅胶的参数

型号	外观	粘度 (cps)	硬度 (ao)	拉伸强(kfg/cm ²)	抗撕裂强度 (kfg/cm)	伸长率(%)	固化剂添加比 (%)	操作时间(h)	固化时间(h)
933	红	38000	28	35	24	400	2~3	0.5	2~4

五、移印硅胶的包装与存储

包装：20kg桶、25kg桶、200kg桶

储存：未使用完的硅胶一定要放置在通风干燥的地方，进行密封保存。使用的时候，先搅拌一下再加固化剂操作。

深圳市红叶杰科技有限公司

联系人：何海敢

电话：1863-8867576

手机：18938867576 传真：0755-89948030

邮箱：2355542578@qq.com

qq：2355542578 旺号：hhg7866

产品网站: <http://show.guidechem.com/szrl/> <http://gb.szrl.net/>

<http://shop1352858426064.cn.alibaba.com/>

视频网站：<http://www.tudou.com/home/hongyejie786/>

移印硅胶原材料