

托马斯常温快速固化耐高温胶

产品名称	托马斯常温快速固化耐高温胶
公司名称	成都托马斯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:托马斯 型号:(THO208)
公司地址	四川省成都市成华区驷马桥羊子山路68号东立国际广场B1区18楼1801室
联系电话	13308063272

产品详情

产品名称	托马斯常温快速固化耐高温胶(tho208)
概述	本品特种环氧丙烯酸酯多改性快速反应型胶，两组份，无需调配，接触即可迅速固化，
适用范围	本品适于石料、陶瓷、玻璃、玉器、金属、硬塑料和水泥、水晶制品等的粘接和互粘。
性能特点	<ul style="list-style-type: none">· 外观：a组份浅白色膏状，b组份为紫白色膏状体。· 固化速度极快，使用时不需调配，只需将两组份分别涂于两被粘接面，不合拢不固化。· 粘接强度高，耐久、耐候性能好，耐温度范围广。· 耐介质性能优良，耐油、水、酸、碱及醇类有机溶剂。· 安全及毒性特征：有极轻微异味，无吸入危险，固化后实际无毒。· 贮存稳定性好，分罐室温贮存期为24个月。

主要技术性能指标如下： 温度范围：-55 ---300

碳钢试件

粘接强度：拉伸强度 25mpa；剪切强度 18mpa

固化时间（25 时）：接触即反应，5-10秒钟初固化，10分钟后有相当强度，2 - 3小时接

使用方法

- 1、将被粘接面除锈去污，擦拭剂擦净且保留薄且均匀擦拭层，若擦拭剂过多则需烘干材料。
- 2、将a、b胶分别均匀刮涂于两被粘接表面，需注意厚薄一定需均匀，避免胶水不能充分渗透。
- 3、将刮涂好胶层的被粘物合拢，前后左右搓动1-2次后吻合到最佳贴合位置，静置10分钟。
- 4、将刮涂好胶层的被粘物合拢，若不能前后左右搓到粘接物件，则需给较大压力或指压铺开及少许胶水外溢为最佳。
- 5、胶水在开始反应时需发热，且温度很高，则如实导热良好的金属件粘接时，切勿徒手操作。在胶水开始凝胶时可将外溢的残胶以刀片刮干净，并蘸取少许擦拭剂溜平且擦拭干净表面。

注意事项

- 1、取胶工具不可混用，由于固化时间很快所以在没充分准备和没足够时间把握情况下，使用，以免造成胶水浪费或粘接效果不佳。
- 2、操作环境注意通风。
- 3、胶液如触及皮肤，可及时用肥皂水冲洗。
- 4、未用完的胶应密封盖好，置于阴凉通风处。