

德谦211F流变助剂聚乙烯蜡防沉剂

产品名称	德谦211F流变助剂聚乙烯蜡防沉剂
公司名称	长沙市隆瑞祥精细化工有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:海明斯德谦 型号:德谦211F防沉剂
公司地址	longrxiang@126.com
联系电话	0731-88035002 15673191718

产品详情

德谦211f流变助剂

概述 deurheo

211f为一分散于无苯类溶剂的聚乙烯蜡防沉剂,颜料防沉效果优异.添加时取用方便且易于分散.

性质

(本资料仅供试验参考,若需详细产品检验技术指标,请与本公司联系.)

组成 : 聚乙烯蜡

外观 : 白色浆状

溶剂 : 乙酸正丁酯/甲基环己烷

比重 : 约0.86

不挥发份 : 9.5-10.5%

主要特性

无苯类溶剂.

外观呈浆状,适用于高剪切研磨分散设备,取用方便.

可提供颜料防沉的效果和避免在罐底沉积硬结,且对于粘度的影响轻微.

对涂膜的光泽、耐黄变性、耐水性与干燥速度,影响轻微.

在适当分散条件下,由于可作为后添加使用,尤其最适合于不能经研磨的颜料.例如铝浆、珍珠粉、平光粉、荧光颜料的防沉.

应用领域

醇酸/胺基烘漆、丙烯酸/胺基烘漆、铝粉漆

环氧树脂、乙烯树脂、聚氨酯涂料、喷漆

添加量与使用方法

对全量添加1.0-5.0%.

可在任何阶段添加,后添加时需以高速分散设备分散均匀,建议分散操作温度范围介于20-60 之间.

若遇蜡浆密闭不严所产生的干涸、结皮、结块等现象,需将此干涸部分去除,以免造成分散困难.

储存

置于阴凉通风处,容器保持紧密,远离热及火源.

储存环境为0至40 .(产品于0 时为软蜡状,请回复至25 再使用.).

盛放产品的容器不能直接受到热辐射.

包装

deurheo 211f可提供桶装与散装形式,请您选用适合的具体包装形式和包装重量.

长沙市隆瑞祥精细化工有限公司主要经营:

海名斯德谦、埃夫卡、毕克等涂料助剂:流平剂,防沉剂,涂料润湿分散剂,涂料消泡剂,附着力促进剂,导电增进剂等涂料助剂。

我公司批发的产品,质量保证,价格合理,欢迎咨询洽谈!

联系人:陈先生 联系电话:0731-88035002

qq:83168656 手机:15673191718