

美国杜邦EVA塑料（中国华东地区代理商）全国可配送

产品名称	美国杜邦EVA塑料（中国华东地区代理商）全国可配送
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国:杜邦EVA 杜邦集团授权:一级代理商 原厂原包:提供：DA认证、材质证明、ROHS报告
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

美国杜邦EVA塑料（中国华东地区代理商）全国可配送

EVA美国杜邦220 VA含量28%

EVA美国杜邦220 VA含量28%熔指150，用于粘接剂和混合用制品

EVA美国杜邦230 VA含量28%熔指110，用于粘接剂和混合用制

EVA美国杜邦240 VA含量28%熔指43，用于粘接剂和混合用制品

EVA美国杜邦250 VA含量28%熔指25，用于粘接剂和混合用制品

EVA美国杜邦260 VA含量28%熔指6，用于特种需要的制品

EVA美国杜邦265 VA含量28%熔指3，用于特种需要的制品

EVA美国杜邦310 VA含量25%熔指400，在300系列中，中等分子量，粘度Zui低

EVA美国杜邦350 VA含量25%熔指19，适合和460牌号混合用，可得不同孔径的料和鞋用料

EVA美国杜邦360 VA含量25%熔指2，适合和460牌号混合用，可得不同孔径的料和鞋用料

EVA美国杜邦3130 VA含量12%熔指2.5，注塑级，相对密度0.940

EVA美国杜邦3135 VA含量12%熔指0.25，挤塑用，薄膜级，相对密度0.930

EVA美国杜邦3165 VA含量18%熔指0.7，挤塑用，相对密度0.940

EVA美国杜邦3170 VA含量18%熔指2.5，，挤塑用，相对密度0.940

EVA美国杜邦3182 VA含量28%熔指3

简介

乙烯-醋酸乙烯共聚物，简称EVA。一般醋酸乙烯(VA)的含量在5%-40%，与聚乙烯(PE)相比，EVA由于在分子链中引入醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了韧性、抗冲击性、填料相容性和热密封性能，被广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装模、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。

总体

供货地区

性能特点

用途

机构评级

EVA树脂用途很广，一般情况下按醋酸乙烯含量比例，可划分为以下几种用途：

1 VA含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等；

2 VA含量在5%~10%的EVA，产品为弹性薄膜、注塑和发泡制品等；

3 VA含量在20%~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；

4 VA含量在28%-33%的EVA，[光伏材料](#)、[太阳能电池](#)粘合剂等；

5 VA含量在38%-40%的EVA，胶粘剂；

6 VA含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。

按用途分类：

（
1）

薄膜、
薄片及层合制

品：具有密封性、粘合性、柔软性、强韧性、紧缩性，适合弹性包装薄膜，[热收缩薄膜](#)，[农用薄膜](#)，[食品包装薄膜](#)，层合薄膜，可以用于做[聚烯烃层压](#)薄膜的中间层。

（2）一般用品：具有[柔韧性](#)，抗环境应力开裂性，[耐气候性](#)好的优点，适合工业用材料有电力电线绝缘皮包，家用电器配件，窗[密封材料](#)等。

（3）日用杂货类有[运动用品](#)，玩具、坐垫、束带、密封容器盖、EVA橡胶足球等。

（4）汽车配件有[避震器](#)、[挡泥板](#)、车内外装饰配件等。

（5）发泡制品：加压发泡有[泡沫塑料](#)拖鞋、凉鞋、建筑材料等。注塑发泡有各种工业零部件，女用鞋底，热熔粘合剂等。

[乙烯-醋酸乙烯共聚物](#)的成型加工

EVA可注塑、挤塑、[吹塑](#)、压延、滚塑真空[热成型](#)、发泡、涂覆、[热封](#)，焊接等成型加工。