

# 现货销售 Amilan PA66 CM1014-V0 无卤阻燃 连接器 绝缘材料

产品名称	现货销售 Amilan PA66 CM1014-V0 无卤阻燃 连接器 绝缘材料
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA66塑胶原料 型号:CM1014-V0 用途:连接器 绝缘材料
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

## 产品详情

现货销售 Amilan PA66 CM1014-V0 无卤阻燃 连接器 绝缘材料

# Amilan CM1014-V0

Polyamide 66

Toray Resin Company

产品说明：

Amilan CM1014-V0是一种聚酰胺66（尼龙66）产品。它在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括：

阻燃/额定火焰

Flame Retardant

无卤素

物性信息：

基本性能号	E41797-233409
添加剂特性	阻燃性 无卤
部件标识代码	阻燃性 >PA6-FR
物理性能干燥调节后的单位制测试方法	1.18
收缩率 - 流动方向	
1.00 mm 1	0.40 到 0.80
3.00 mm 2	1.0 到 1.3
吸水率	
23 ° C, 24 hr	1.7
饱和, 23 ° C	9.5
硬度干燥调节后的单位制测试方法	120
机械性能干燥调节后的单位制测试方法	
23 ° C	80.0
80 ° C	40.0

## 拉伸应变

断裂, 23 ° C 7.5

断裂, 80 ° C 56

## 弯曲模量

23 ° C 3500

80 ° C 1000

## 弯曲应力

-40 ° C 150

23 ° C 115

80 ° C 55.0

泰伯耐磨性 (1000 Cycles) 5.00 到 6.00

-40 ° C	3.5
23 ° C	4.5
简支梁无缺口冲击强度 (-40 ° C)	120 kJ/m
热变形温度调节后的单位制测试方法	207
熔融温度	225
电积性能干燥调节后的单位制测试方法	1.0E+15
介电强度	30
介电常数 3(23 ° C, 1 MHz)	5.20
耗散因数 4(23 ° C, 1 MHz)	0.080
耐电弧性 5	120
相比耐漏电起痕指数(CTI)	600
可燃性等级调节后的单位制测试方法	V-0

现货销售 Amilan PA66 CM1014-V0 无卤阻燃 连接器 绝缘材料

现货销售 Amilan PA66 CM1014-V0 无卤阻燃 连接器 绝缘材料