

低翘曲 Amilan PA66 CM3001R 矿物填充 体育用品 工业应用

产品名称	低翘曲 Amilan PA66 CM3001R 矿物填充 体育用品 工业应用
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PA66塑胶原料 型号:CM3001R 用途:体育用品 工业应用
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

低翘曲 Amilan PA66 CM3001R 矿物填充 体育用品 工业应用

Amilan CM3001R

Polyamide 66

Toray Resin Company

40% 矿物填料

产品说明：

Amilan CM3001R是一种聚酰胺66（尼龙66）产品,含有的填充物为40% 矿物填料。它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

抗翘曲

物性信息：

基本性能增强材料 特性 部件标识代码	矿物填料, 40% 填料按重量 低翘曲性 >PA66-MD40
--------------------------	---------------------------------------

物理性能干燥调节后的单位制测试方法	1.51
-------------------	------

收缩率

垂直流动方向 : 3.00 mm 1	1.0 到 1.4
--------------------	-----------

流动方向 : 3.00 mm 2	0.70 到 1.0
------------------	------------

吸水率

23 ° C, 24 hr	0.60
---------------	------

饱和, 23 ° C	5.1
------------	-----

硬度干燥调节后的单位制测试方法	
-----------------	--

M 计秤, 23 ° C	83
--------------	----

R 计秤, 23 ° C	120
--------------	-----

机械性能干燥调节后的单位制测试方法	
-------------------	--

-40 ° C	120
---------	-----

23 ° C	95.0
--------	------

80 ° C	40.0
--------	------

拉伸应变

断裂, -40 ° C	3.0
-------------	-----

断裂, 23 ° C	3.5
------------	-----

断裂, 80 ° C	5.0
------------	-----

弯曲模量

-40 ° C	6200
---------	------

23 ° C	5800
--------	------

80 ° C	2000
--------	------

弯曲应力

-40 ° C	185
---------	-----

23 ° C 155

80 ° C 65.0

冲击性能调节程度单位制测试方法 5.5

热变形温度调节后的单位制测试方法
0.45 MPa, 未退火 243