

CS高水速凝浇注料

产品名称	CS高水速凝浇注料
公司名称	河南铝城聚能实业有限公司
价格	10.00/吨
规格参数	品牌:中铝聚能 型号:CS
公司地址	郑州市国家大学科技园东区
联系电话	138-38208374 15333869026

产品详情

cs高水速凝浇注料

cs aqueous accelerated material

执行标准：yb/t 5083-1997 粘土质和高铝质致密耐火浇注料

产品简介

cs高水速凝浇注料是以a、b两种粉料组成，a、b两种粉料各占50%。

cs高水速凝浇注料具有一般水泥所不能实现的特性，由该材料配制的浆液能在很大的液固比（体积含水率80%~90%）条件下，5~30分钟内产生凝固、硬化。cs高水速凝浇注料（充填体中水体积可达90%以上），水固比2.5:1是采矿工程中理想的充填和支护材料。

适用范围

道路、地下防水注浆工程；

作为矿山采空区堵漏、灭火、阻燃材料；

矿山采空区充填材料；

井巷壁厚充填和铆喷支护材料；

各类矿山废料充填的胶凝材料；

道路紧急抢修和临时性建筑材料等。

技术指标

0.08mm筛筛余 (a、b料) 5.0%

a、b料分别加入同等水量，搅拌5分钟后，单独存放16小时，不凝固、无结底现象即为可泵时间合格。

a、b料混合后，从混合均匀开始算起，在5~30分钟内凝固硬化。

产品型号及凝固体强度

产品型号		cs200	cs220	cs257
凝固体 耐压强度 mpa	24h	3.0	2.5	2.0
	72h	4.0	3.0	2.5
	终强度	5.0	4.0	3.0

注意事项

在使用过程中，a、b料必须单独加水搅拌，然后再混合；

袋装料在井下存放时间一般不得超过五天，切忌与水接触；

a、b料在使用中的比例为1:1，但在特殊情况下，可进行调整，调整的比例经过试验后方可确定；

冬季当气温在0℃以下充填时，各类材料的水固比均采用2:1为宜。

包装和储存

1.外编内塑包装 2.每袋净重50kg

3.防潮储存 4.保存期二年

河南铝城聚能实业有限公司