

体育馆造型铝单板|外墙广告氟碳铝单板|装饰铝单板厂家

产品名称	体育馆造型铝单板 外墙广告氟碳铝单板 装饰铝单板厂家
公司名称	广州市大广建材有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	品牌:爱美亚 厚度:3.0mm 规格:200*800
公司地址	广州市番禺大石迎宾路202号
联系电话	86-02023367665 13928751562

产品详情

铝单板喷涂工艺|石纹铝单板价格|爱美亚铝单板。铝单板因其耐腐蚀、抗酸碱、防紫外线等等优点，主要用于外墙的装饰。因铝单板主要成分是铝合金，是一种环保型建筑性材料，而被国家大力推广使用。铝单板的制作工艺相对其它铝天花制作工艺要复杂与繁琐很多，那么今天就让我们先来认识：铝单板镀钛金工艺介绍吧。

铝单板镀钛金工艺介绍：

电镀技能的镀液成分包含硫酸镍、氯化镍、硼酸、十二烷基硫酸钠、糖精、亮光剂，本技能具有简略、有用、作用佳等长处，本技能制得的钛金铝单板其膜层硬度 $h\ v \ 1\ 5\ 0\ 0$ 、平等条件下比镀 $2\ 2\ k$ 金耐磨 $1\ 5\ 0$ 倍，可加工成各种形状的金色、五颜六色，黑色等亮光的多种系列铝单板产品。

铝单板镀钛金技能，包含选材、抛光、化学除油、清水冲刷、活化、真空镀钛技能过程，其特征在于它还包含：

- 1、预镀技能，该技能是将活化后并经清水冲刷的钛金铝单板置于由食盐、盐酸和水组成的液体中进行化学处置，处置温度为常温，处置时刻至液体发作剧烈化学反应停止；
- 2、电镀技能，该技能中镀液成份包含硫酸镍、氯化镍、硼酸、十二烷基硫酸钠、糖精、亮光剂，技能条件：电流 $3 - 4a / dm^2$ 阴极移动、 $5 - 7a / dm^2$ 空气拌和，镀液温度 $50 - 60$ ，ph 值 $3.9 - 4.2$ ，电镀时刻15分钟。

铝单板镀钛金工艺所用材料较多，需要专业的技术进行指导处理，由有经验的生员进行施工，才能确保铝单板镀钛金工艺的完美。

铝单板喷涂工艺|石纹铝单板价格|爱美亚铝单板。铝单板镀钛金工艺介绍就到这了，如果您还想了解更多关于铝单板其他制作工艺，敬请留意我们接下来的文章吧。广州市大广建材有限公司专业从

事铝单板生产研究二十五年，以优质的产品质量、完善的服务体系赢得国内外的众多的客户欢迎和青睐。【大广建材】旗下的产品还有铝方通、铝格栅、铝单板、铝条扣等等，欢迎大家来电咨询，让我们一同携手共创辉煌的明天。