

# 唐山海虹老人牌环氧漆15100

产品名称	唐山海虹老人牌环氧漆15100
公司名称	宁波市漆锐涂料有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	品牌:海虹 型号:15100
公司地址	宁波市北仑区新碶
联系电话	0574-86868720 18067319887

## 产品详情

联系人：胡先生 180-6731-9887 ,0574-8686-8720, qq:185668467

老人牌环氧漆15100

固化剂95100

特 性：老人牌环氧漆15100是一种双组分胺加成物固化煤焦油环氧厚浆涂料漆膜耐磨

耐冲击耐海水废水燃油脂肪族溶剂等性能优异也耐无机酸和芳香族溶剂

的溅泼相对聚酰胺固化焦油环氧漆而言有较高的抗温和温度梯度性能

用 途用作严重腐蚀和浸泡环境下钢板和混凝土的长效保护涂料如埋在浸湿土壤下的

钢材钢和混凝土管道装燃油或润滑油或钻井水和泥浆或热水的储罐污水处理

厂的钢和混凝土结构

使用温度干燥在水中(最大温差35 )

(最大) 100 90

物理参数

颜色/色号黑色/19990 棕色/60420

漆 面半光半光

体积固体含量%  $55 \pm 1$   $55 \pm 1$

理论涂布率2.8米<sup>2</sup>/升2.8米<sup>2</sup>/升(以200微米干膜计)

闪 点13 13

比 重1.3公斤/升1.4公斤/升

表 干约4小时约4小时(20)

指 触 干 约6小时约6小时(20)

完全固化7天7天(20)

挥发性有机化合

物含量(v.o.c) 390克/升390克/升

保 存 期 生产之日起1年(25),视储存条件而定使用前需搅拌

施工说明

混合比率基料15109 固化剂95100=4 1(体积比)

施工方法无空气喷涂刷涂

稀释剂(最大) 08450(5%) 08450(5%)

混合使用时间2小时6小时(20)

喷 孔0.58毫米

喷出压力20.0兆帕(无空气喷涂资料仅供参考实用时可以调整)

工具清洗&#147;老人&#148;牌工具清洗剂99610

漆膜厚度湿膜350微米

干膜200微米

重涂间隔见备注

安 全 小心使用本品使用前和使用时请注意包装标签上的安全事项此外还应参考

材料安全说明并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规避免吸入和吞服

也不要使本品接触皮肤和眼睛必须采取预防措施防火防爆及环境保护只可在通

风良好的情况下施工本品

&#147;老人&#148;牌环氧漆15100

产品说明书(续)

表面处理 新 钢 材喷砂使表面达到sa2.5级标准若需要涂一层适当的车间底漆临时保

护钢面涂漆前把储运和加工时被损坏的车间底漆以及污染物彻底清理干净用

15100修补如果系统将暴露于严重腐蚀性环境用本品涂覆时建议先扫砂或喷砂

清理掉全部车间底漆

混 凝 土用乳化液清洗滑脂和其它污染物,再用高压淡水冲洗用喷砂或其它机

械处理或酸蚀除去浮层和松散物使表面坚硬粗糙和均一用适当的封闭漆封闭

表面,如&#147;老人&#148;牌05970(详见05970产品说明书)

维修和保养用适当的清洁剂清除油脂用高压淡水清除盐份和其它污物用喷砂

法或动力工具彻底清理破损区域磨平边角扫除残留物补涂至完整漆膜厚度

施工条件本品仅在温度10 以上的气温下施工及固化,施工表面及油漆本身的温度也必须在

10 之上表面要求清洁干燥,温度高于露点避免水汽凝结

在狭窄空间内施工和干燥期间应提供足够通风

先涂油漆钢材无&#147;老人&#148;牌环氧漆15590或按规定加涂

混凝土#147;老人#148;牌环氧封闭漆05970

加涂油漆无须加涂

备注使用温度本品高温下受机械作用和化学作用的影响更明显

漆膜厚度可根据使用目的和区域修改漆膜厚度但这会相应改变涂布率稀释量干燥时间和重涂

间隔干膜厚度正常范围为125-200微米

重涂间隔重涂间隔与暴露环境有关(15100干膜厚度200微米)