

式玛SIGMA环氧车间底漆120

产品名称	式玛SIGMA环氧车间底漆120
公司名称	宁波市北仑漆锐涂料有限公司
价格	19.00/L
规格参数	品牌:式玛卡龙 型号:120
公司地址	宁波市北仑区新矸镇
联系电话	0574-86725180 15058081688

产品详情

sigmaweld 120 (sigmaweld ep shopprimer)

式玛环氧车间底漆 120

1 / 3

共 三 页 2005 年9 月版

简介 双组份聚酰胺固化环氧车间底漆

主要性能 — 为适合抛丸处理的钢板自动化涂装而设计的车间底漆

— 有良好的切割和焊接性能, 包括手工焊和重力焊

— 干膜厚达22 微米时, 能提供优良的防腐性达6 个月(随暴露状况和喷砂

表面粗糙度而定)

— 快干性

— 可作为暴露在大气状况中的各种油漆系统内第一道油漆

颜色与光泽 红棕色 - 平光

基本数据(20) (1 克/厘米³ =8.25 磅/美加仑, 1 米²/升=40.7 英尺²/美加仑)

比重 1.1 克/厘米³

体积固体含量 21% ± 2%

挥发性有机成分(voc) 最大593 克/公斤 (按1999/13/ec , sed 标准)

最大653 克/升(约5.4 磅/加仑)

推荐干膜厚度 22 微米

理论涂布率 9.5 米²/升, 干膜厚度22 微米时

表干时间 底材温度20 , 6 分钟; 底材温度40 , 4 分钟

覆涂间隔 最小: 12 小时

最大: 6 个月

在底漆完好情况下, 允许有更长的覆涂间隔