（PA66美国杜邦） 103FHS NC010 注塑级

产品名称	（PA66美国杜邦） 103FHS NC010 注塑级
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国杜邦103FHS NC010物性表 牌号:注塑级 103FHS NC010 产地:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

厂家(产地)：美国杜邦

牌号：103FHS

类型：标准料

规格级别：注塑加工

级别：注塑级|中空级|脱模级

特性级别：耐磨|热稳定性|增强级|高抗冲|阻燃级|高流动|耐高温

用途级别：通用级

美国杜邦pa66 103FHS 通用级pa66 物性数据表

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数
物理性能	密度		ASTM D792	1.14	g
	成型收缩率	横向	ISO 294-4	1.3	
	成型收缩率	流动	ISO 294-4	1.4	
	硬度		ASTM D785	121	
机械性能	拉伸模量	23°C	ISO 527-1,-2	3100	
	拉伸强度	23°C	ASTM D638	83.0	
	拉伸强度	77°C	ASTM D638	55.0	
	拉伸强度	121°C	ASTM D638	41.0	
	断裂伸长率	23°C	ASTM D638	50	
	断裂伸长率	77°C	ASTM D638	190	

	断裂伸长率	121°C	ASTM D638	250	
	弯曲模量	23°C	ASTM D790	2830	
	弯曲模量	77°C	ASTM D790	1100	
	弯曲模量	121°C	ASTM D790	538	
	弯曲模量	130°C	ASTM D790	414	
	弯曲模量	23°C	ISO 178	2800	
	剪切强度	23°C	ASTM D732	73.8	
	IZOD缺口冲击强度	-40°C	ISO 180	5.5	K
	IZOD缺口冲击强度	-30°C	ISO 180	6.00	K
	IZOD缺口冲击强度	23°C	ISO 180	5.50	K
热性能	熔点		DSC	263	
	阻燃性		UL94	V-2	