

# 意向陶瓷餐具专用移印胶浆

产品名称	意向陶瓷餐具专用移印胶浆
公司名称	深圳市红叶液体硅胶有限公司
价格	90.00/公斤
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-9 粘度:15000
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联石碧工业区红岭一路三号A栋
联系电话	0189-38867576 18938867576

## 产品详情

### 一、移印硅胶用途：

移印硅胶用于塑胶玩具、pvc玩具、工艺礼品、电子产品、灯饰、塑胶玩具、电镀产品、电子玩具、商标、不规则图案的印刷等用的硅胶。移印胶头就是将钢板上的图案通过胶头做载体，再把钢板上的图案转印在玩具产品上印刷不规则的图案等等。

### 二、移印硅胶特点：

1. 粘度低、流动性好
2. 无收缩性、好上油、移印图案清晰
3. 胶质细腻、回弹力好，移印次数多

移印硅胶专业用于制造移印，移印硅胶

要求胶质细腻，没有杂质，没有颗粒，回弹力好

移印硅胶采用优质原料，添加了美国杜邦特氟龙耐高温新材料，经高温加工而成，均有耐磨、耐高温、印刷效果好等优点。

### 三、制作方法

- 1、先把模具用洗洁精清洗干净，然后把模具里的水份擦干，并涂上一层脱模剂。

2、移印胶、硅油的正常比例，是根据客户的要求而定的，如果客户要求印刷的图案面积大，需用软胶头，就多增加硅油。相反，需要胶头硬度大的，就不添加或少添加硅油，一般移印胶头的硬度以15a~-25a°为合适，如果硅油添加量过大，胶头过软，印刷的次数呈有限的，再好的硅胶质量都会被硅油破坏了它的分子量，而产生不耐磨、不耐溶剂及老化现象。

3、介绍一般正常比例如下：100克硅胶加入30克硅油，胶头硬度20a°，适应移印合金车仔及图案小，接触面积比较小的产品。如须压力接触面大或需软胶头，硅胶与硅油的比例可以做到100：30，100：50不等，但要注意，硅油的添加量越大，胶头越软，移印的次数，耐磨性及耐溶剂性都会降低及减少，移印产品的次数也会相应减少，造成成本上升，原料浪费。

4、固化剂的添加量及硅胶的化学反应情况如下比例：取硅胶100克，硅油50克，然后进行混合搅拌，待硅油与硅胶充分搅拌均匀后，再按硅胶和硅油总重量的2%-3%加入固化剂，再进行搅拌2-3分钟，即可进行抽空。抽空时间一般不超过10分钟，抽空时间太久，胶体很快固化，就会影响倒胶的质量。

#### 四、移印硅胶的包装与存储

包装：20kg桶、25kg桶、200kg桶

储存：未使用完的硅胶一定要放置在通风干燥的地方，进行密封保存。使用的时候，先搅拌一下再加固化剂操作。

如果您遇到一些无法解决的问题可以登录我们公司网站查询，也可以联系我

深圳市红叶杰科技有限公司

联系人：何海敢

电话：1863-8867576

手机：18938867576 传真：0755-89948030

邮箱：2355542578@qq.com

qq：2355542578 旺号：hhg7866

产品网站: <http://show.guidechem.com/szrl/> <http://gb.szrl.net/>

<http://shop1352858426064.cn.alibaba.com/>

视频网站：<http://www.tudou.com/home/hongyejie786/>