

浙江式玛SIGMA油漆456

产品名称	浙江式玛SIGMA油漆456
公司名称	宁波市北仑漆锐涂料有限公司
价格	19.00/L
规格参数	品牌:式玛卡龙 型号:456
公司地址	宁波市北仑区新矸镇
联系电话	0574-86725180 15058081688

产品详情

式玛油漆sigmacover 456 (sigma cm / sigmacover cm coating)

环氧漆 456

1 / 4

共 四 页 2005 年9 月版

简介 双组份、厚膜型、可复涂聚酰胺固化环氧漆

主要性能 — 通用型环氧中间漆或面漆, 用作暴露于大陆和海洋大气中钢铁和混

凝土结构的保护涂层系统

— 易于施工, 可无气喷涂和刷涂

— 低温至-10 也能固化

— 在最大相对湿度达到95%时施工与固化, 不影响涂层质量

— 对大多数旧的、完整的醇酸、氯化橡胶、环氧涂层有良好的附着力

— 即使经过长时间室外暴露也能用双组份油漆和传统油漆覆涂

— 抗水和防弱化学物质溅污

— 优良的耐久性

— 坚韧, 长期富有弹性

颜色与光泽 白色和其他颜色 (见船舶漆色卡) - 半光

基本数据(20) (1克/厘米³ =8.25 磅/美加仑, 1 米²/升=40.7 英尺² /美加仑)

比重 1.4 克/厘米³

体积固体含量 65% ± 2% (白色) ; 62-65% ± 2% (彩色)

挥发性有机成份(voc) 最大 250 克/公斤 (按1999/13/ec , sed 标准)

最大 347 克/升(约2.9 磅/加仑)

推荐干膜厚度 75-150 微米, 根据不同系统

理论涂布率 6.5 米²/升, 100 微米厚 ; 8.7m²/升 , 75 微米*

表干时间 2 小时

覆涂间隔最小: 3 小时*

最大: 无限制

完全固化 4天*

(成份数据)

贮藏有效期至少 24 个月

(阴凉干燥处)

闪点 基料 26 , 固化剂26.5

推荐基底 — 前涂层: 干燥且无任何污物

状况与温度 — 只要基底无水和冰, 施工和固化允许低达-10

— 基底温度至少高于露点 3

系统详述 船舶系统表 3102、3103、3104、3105

sigmacover 456 (sigma cm / sigmacover cm coating)

环氧漆 456