

美国杜邦EVA全牌号【中国一级代理商】

产品名称	美国杜邦EVA全牌号【中国一级代理商】
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国:杜邦EVA 美国杜邦授权:一级代理商 原厂原包:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

美国杜邦EVA全牌号【中国一级代理商】

中国一级代理商【上海忠塑】美国杜邦EVA40WVAC含量40%，MI:65用于掺混树脂、粘合剂原料等制品，如覆膜胶、油墨等

中国一级代理商【上海忠塑】美国杜邦EVA150VAC含量30%，MI:33用于适合粘接剂和混合用制品

中国一级代理商【上海忠塑】美国杜邦EVA200WVAC含量28%，MI:2500用于加工性和强度好，适合热熔胶和涂料

中国一级代理商【上海忠塑】美国杜邦EVA205WVAC含量28%，MI:800用于加工性和强度好，适合热熔胶和涂料

中国一级代理商【上海忠塑】美国杜邦EVA210VAC含量28%，MI:400用于分子量低，光泽度高。热熔胶用

中国一级代理商【上海忠塑】美国杜邦EVA220VAC含量28%，MI:150用于粘接剂和混合用制品

中国一级代理商【上海忠塑】美国杜邦EVA230VAC含量28%，MI:110用于粘接剂和混合用制品

中国一级代理商【上海忠塑】美国杜邦EVA240VAC含量28%，MI:43用于粘接剂和混合用制品

中国一级代理商【上海忠塑】美国杜邦EVA250VAC含量28%，MI:25用于粘接剂和混合用制品

中国一级代理商【上海忠塑】美国杜邦EVA260VAC含量28%，MI:6用于特种需要的制品

中国一级代理商【上海忠塑】美国杜邦EVA265VAC含量28%，MI:3用于特种需要的制品

中国一级代理商【上海忠塑】美国杜邦 EVA310VAC含量25%，MI:400用于在中等分子量，粘度低

中国一级代理商【上海忠塑】美国杜邦

EVA350VAC含量25%，MI:19用于适合和460牌号混合用，可得不同孔径的料和鞋用料

中国一级代理商【上海忠塑】美国杜邦EVA360VAC含量25%，MI:2用于适合和460牌号混合用，可得不同孔径的料和鞋用料

中国一级代理商【上海忠塑】美国杜邦EVA410VAC含量18%，MI:500用于熔体粘度低，热合强度高

EVA成型方法：

乙烯-

醋酸乙烯共聚物的成型方法可采用一般热塑性塑料的成型方法和设备，加工温度比LDPE低20~30。

注射成型

由于具有弹性，可制成类似橡胶的膜制品而不必经过硫化等工序。乙烯-醋酸乙烯共聚物易着色，制品色彩鲜艳，成型温度下限值以保持一定流动性为准，上限则防止乙烯-醋酸乙烯共聚物热分解。料温一般控制在170~200 为宜。

真空成型

乙烯-醋酸乙烯共聚物的真空成型制品光洁透明。所用成型设备与LPPE相似。

挤出、压延成型

与PE、PVC所用设备类似，可采用压延贴胶、挤出涂敷、多层共挤出复合。

挤出吹塑

挤吹吹塑时物料的冷却必须给予特别考虑，牵引力也应轻些，否则开口性差，必要时加滑爽剂。

发泡成型

以乙烯-醋酸乙烯共聚物作泡沫塑料可通过调节发泡剂的量，能有效控制膨胀率。边角料能回收利用，且不需进行硫化。乙烯-醋酸乙烯共聚物泡沫塑料具有弹性好、质轻、强韧和收缩率低等特点。