

廊坊氟橡胶垫 氟橡胶垫圈密封材料厂 乳胶抄取板

产品名称	廊坊氟橡胶垫 氟橡胶垫圈密封材料厂 乳胶抄取板
公司名称	廊坊九兴密封材料有限公司
价格	4.00/个
规格参数	品牌:九兴胜 型号:齐全 经理:颜志强
公司地址	河北省廊坊市大城县91号
联系电话	86-03163260029 15932649863

产品详情

公司现已开发化油器密封垫片，进口密封纸垫片，产品畅销圈世界，烟台进口密封纸垫片，浙江瑞星化油器密封纸垫片的供应商，福建化油器密封垫片

1、主要特征：

氟橡胶主要应用于汽车和机动车行业，由于它的耐高温、耐油和耐介质性能优异，主要

2、性能：

氟橡胶具有高度的化学稳定性，是目前所有弹性体中耐介质性能最好的一种。26型氟橡胶耐石油基油类、双酯类油、硅醚类油、硅酸类油，耐无机酸，耐多数的有机、无机溶剂、药品等，仅不耐低分子的酮、醚、酯，不耐胺、氨、氢氟酸、氯磺酸、磷酸类液压油。23型氟胶的介质性能与26型相似，且更有独特之处，它耐强氧化性的无机酸如发烟硝酸、浓硫酸性能比26型好，在室温下98%的hno3中浸渍27天它的体积膨胀仅为13%~15%。3、主要用途：

氟橡胶密封件，用于发动机的密封时，可在200 ~250 下长期工作，在300并下短期工作，其工作寿命可与发动机返修寿命相同，达1000~5000飞行小时（时间5~10年）；用于化学工业时，可密封无机酸（如140 下的67%的硫酸、70 的浓盐酸，并 下30%的硝酸），有机溶剂（如氯代烃、苯、高芳烃汽油）及其它有机物（如丁二烯、苯乙烯、丙烯、苯酚、275 下的脂肪酸等）；用于深井采油时，可承受149 和420个大气压的苛刻工作条件；用于过热蒸汽密封件时，可在160~170 的蒸汽介质中长期工作。在单晶硅的生产中，常用氟橡胶密封件以密封高温（300 ）下的特殊介质—三氯氢硅、四氯化硅、砷化镓、三氯化磷、三氯乙烯以及120 的盐酸等。

硬度	shorea	72
拉伸强度	mpa	12.5
扯断伸长率	%	230
压缩永久变形	%	22

试样规格：

压缩率25%,170 × 24小时

耐温		-30-260
脆性温度		-25 试样无变化
100%定伸应力	mpa	4.5

备注：

耐酸碱使用范围：室温20 值

盐酸 36% 硫酸 98%

硝酸 50% 磷酸 100%

氢氧化钠 50%