

良好的流动性PPO 日本旭化成PPO100Z

产品名称	良好的流动性PPO 日本旭化成PPO100Z
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:100Z 性能:良好的流动性 阻燃
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

XYRON 100Z

Polyphenylene Ether + PS

Asahi Kasei Chemicals Corporation

产品说明：

Modified PPEUnreinforced non-Flame retardant V-0tEasy flow

物性信息：

基本性能

[E82268-250850](#)

特性

良好的流动性

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

1.08

收缩率 1(2.00 mm)

0.50 到 0.70

吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.10
机械性能容许值单位制测试方法	37.0
标称拉伸断裂应变 (23 ° C)	30
弯曲模量 (23 ° C)	2370
弯曲应力 (23 ° C)	66.0
简支梁弯曲冲击强度制测试方法	16
热性能额定值单位制测试方法 1.8 MPa, 未退火	85.0
1.8 MPa, 未退火	78.0
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 65 ° C)	8.0E-5
表面电阻率额定值单位制测试方法	1.0E+16
体积电阻率 (23 ° C)	1.0E+16
介电强度 3(2.00 mm)	29
介电常数	

100 Hz		2.90
1 MHz		2.90
耗散因数		
100 Hz		3.0E-3
1 MHz		4.0E-3
可燃性等级		
可燃性等级值单位制测试方法		
1.45 mm		V-0
3.00 mm		5VA
注射成型		
注射成型值单位制		70.0 到 80.0
干燥时间		
干燥时间		2.0 到 4.0
加工（熔体）温度		
加工（熔体）温度		220 到 270
模具温度		
模具温度		40.0 到 70.0