

贴木皮专业生产厂家

产品名称	贴木皮专业生产厂家
公司名称	东莞市亿隆胶粘剂有限公司
价格	310.00/桶
规格参数	品牌:亿隆 型号:958
公司地址	东莞市唐厦镇宏业工业区
联系电话	86-076987945286 13825738698

产品详情

手工贴木皮胶

手工木皮胶是一种主要用于凹凸弧面的手工贴木皮，手工贴科技木皮，异形贴面，贴面修补等手工贴木皮的工艺。手工贴木皮胶是一种特殊水基聚醋酸乙烯酯、单组份、高固含量、快干型胶粘剂。与万能胶相比,该胶具有环保,无毒无害,最终强度高,耐溶剂性及耐热性好等特点.与普通白乳胶相比，它具有布胶量少、快干、操作简便、生产效率高、便于返工（可逆转）等特点。

一、应用范围

主要用于凸弧面的手工贴木皮，异形贴面，贴面修补等手工贴木皮的工艺。特别为弧线型设计的家具贴木皮，手工贴木皮，异形封边，提供了良好的方法，解决了上油漆起泡的问题。将极大地促进家具外观设计的变革。木皮，装饰纸等冷热压贴面，特别适用于手工的木皮封边、贴面等工艺的要求，即使0.6mm厚或更厚的木皮也不受限制，只要是方便用电烫斗加热的多孔材料贴木皮，均可使用该胶。

二、技术参数

1、类型：水基型

2、外观：乳白色液体

3、粘 度：12000-20000cps

4、ph 值：4-5

5、固 含 量：50—55 %

6、最低成膜温度：13

三、使用方法

1、用短毛滚筒双面涂胶，在保证涂胶均匀的情况下，80-100克/平方米布胶量较理想。

2、不易吸水的一面先涂胶（如中纤板贴木皮，木皮先涂胶，实木贴木皮，实木先涂胶等），25时放置1-3分钟（根据涂胶量来定），手触摸以感觉稍粘但胶水不转移至手上为最佳。

3、用电熨斗（温度约150-170℃）加热3-5秒，板材边缘加热时间稍长，约5-10秒。粘贴完2小时后，检查如发现有气泡或没粘牢，用电熨斗再烫牢，24小时后上油漆。

4、如采用单面布胶，木皮胶涂胶后将木皮马上覆盖，用手将木皮压平，再加热烫牢（主要适用于平面手工贴合）。

5、现场温度低于13℃时，涂胶后立即闭合。

四、粘合条件和效果

木材含水率:8—14%

木材要求：确保木材的加工精度及胶合面新鲜，无油污和灰尘。

环境条件：一般不要在13℃以下使用。如环境温度低于13℃，请在布胶后，胶水未干前即用电熨斗加热。

粘接强度：在胶合后7天可达最高强度。

五、健康与安全

危险性：无

清洗方法：保持良好的工作卫生习惯。如果木皮胶水粘在皮肤上，可用水和肥皂清洗。使用过的工具在胶水干燥之前可用温水清洗。

六、产品储存

储存条件: 储存在密封的原装容器中, 防止高温霜冻 , 储存温度以5-25度为宜。

储存期：一般不超过8个月。

七、注意事项

不要与其他胶水混合使用

八、包装

25公斤/桶 50公斤/桶