

20%玻纤PPO 沙伯基础(美国)PPOGFN1-520V

产品名称	20%玻纤PPO 沙伯基础(美国)PPOGFN1-520V
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:GFN1-520V 性能:20%玻纤
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

20%玻纤PPO 沙伯基础(美国)PPOGFN1-520V 介绍

产品说明：

NORYL GFN1520V is a 20% glass fibre reinforced material with improved hydrolytic stability. This grade has been certified for potable water applications up to 85C in Europe and North America, color dependent.

物性信息：

物理性能	额定值 (公制)	额定值 (英制)	测试方法	1.24 g/cc
密度				1.25 g/cc
水分吸收				0.0600 %
饱和吸水率				0.20 %

线性成型收缩率,Flow	0.0020 - 0.0040 cm/cm @Thickness 3.20 mm
线性成型收缩率, 横向	0.0030 - 0.0060 cm/cm @Thickness 3.20 mm
熔体流动速率	7.0 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 280 ° C
化合物熔体指数	13 g/10 min @Load 10.0 kg, Temperature 280 ° C
抗张强度(断裂) 抗张强度(断裂) (公制)额定值 (英制)测试方法	93.0 MPa 100 MPa
抗张强度(屈服)	93.0 MPa 100 MPa
伸长率 (断裂)	2.5 % 2.6 %

屈服伸长率	2.5 %
	2.6 %
拉伸模量	6.20 GPa
	6.40 GPa
弯曲强度	140 MPa
	145 MPa
弯曲模量	5.30 GPa
	5.30 GPa
悬壁梁缺口冲击强度	0.830 J/cm
	0.710 J/cm
	@Temperature -30.0 ° C
悬壁梁无缺口冲击强度	4.90 J/cm
	4.90 J/cm
	@Temperature -30.0 ° C

30.0 kJ/m

30.0 kJ/m

@Temperature -30.0 ° C

简支梁无缺口冲击强度

3.50 J/cm

3.50 J/cm

@Temperature -30.0 ° C

落锤总能量

16.0 J

@Temperature 23.0 ° C