

PC 日本帝人 ML-1105 耐高温 光扩散 透光率95% 高刚性

产品名称	PC 日本帝人 ML-1105 耐高温 光扩散 透光率95% 高刚性
公司名称	信而盛塑胶原料（东莞）有限公司
价格	10.80/千克
规格参数	
公司地址	东莞市常平大京九塑胶城塑荣街387号
联系电话	13600261810 13600261810

产品详情

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 密度 ISO11831.20g/cm 收缩率 纵向流量:4.00mm Internal Method 0.50to0.70% 流量:4.00mm Internal Method 0.50to0.70% 吸水率(23 ° C,24hr) ISO620.20% 机械性能 拉伸模量 ISO527-2/12400MPa 拉伸应力(屈服) ISO527-2/5061.0MPa 拉伸应力(断裂) ISO527-2/5059.0MPa 拉伸应变(屈服) ISO527-2/506.0% 标称拉伸断裂应变 ISO527-2/50 >50% 弯曲模量 2ISO1782230MPa 弯曲应力 2ISO17893.0MPa 冲击性能 简支梁缺口冲击强度(23 ° C) ISO17940kJ/m 简支梁无缺口冲击强度(23 ° C) ISO179 No Break 热性能 热变形温度(0.45MPa,未退火) ISO75-2/B141 ° C 热变形温度(1.8MPa,未退火) ISO75-2/A129 ° C 维卡软化温度 ISO306/B50148 ° C 线形热膨胀系数-流动 ISO11359-27.0E-5cm/cm/ ° C 线形热膨胀系数-横向 ISO11359-27.0E-5cm/cm/ ° C 电气性能 表面电阻率 IEC60093 >1.0E+15ohms 体积电阻率 IEC60093 >1.0E+15ohms · cm 光学性能 透射率(3000m) ASTM D1003 47.0%