

出售聚苯硫醚(PPS) 日本东 丽PPSA673M-B 30%玻璃纤维PPS

产品名称	出售聚苯硫醚(PPS) 日本东 丽PPSA673M-B 30%玻璃纤维PPS
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本东 丽 型号:A673M-B 性能:汽车领域配件 外壳 引擎盖 阀门
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

东丽TorelinaPPSA673M

>PPS-I-GF30-FR< 阻燃等级: V-2 V-0 比重: 1.52 g/cm 缺口冲击: 14.0 kJ/m 符合规定: UL材料特性: 高韧性材料用途: 汽车引擎盖 汽车领域的应用 配件 外壳 管道部件 阀门/阀门部件 浴室配件

物理性能额定值单位制测试方法

1.52

收缩率

垂直流动方向 : 3.00 mm 1

0.85

流动方向 : 3.00 mm 2

0.20

吸水率 23 ° C, 24 hr)	0.020
硬度额定值单位制测试方法	114
机械性能额定值单位制测试方法	150
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	2.5
弯曲模量 (23 ° C)	10000
弯曲应力 (23 ° C)	225
剪切强度 (23 ° C)	68.0
摩擦系数 3	0.25
泰伯耐磨性 (1000 Cycles)	50.0
简支梁能额定值强度制测试方法	15
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	60
热变形温度额定值单位制测试方法	255
熔融温度	278

线形热膨胀系数

流动

2.2E-5

横向

3.3E-5

电气性能稳定值单位制测试方法

1.0E+16

介电强度

26

介电常数 4(23 ° C, 1 MHz)

3.80

耗散因数 5(23 ° C, 1 MHz)

2.0E-3

可燃性等级

V-0