

# 定轧热处理9SiCr扁钢板材

产品名称	定轧热处理9SiCr扁钢板材
公司名称	上海双十实业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:宝钢 型号:9SiCr 规格:电询
公司地址	上海市宝山区月城路300弄3号
联系电话	86-02156453755 13917773755

## 产品详情

定轧热处理9SiCr扁钢板材，9SiCr合金工具钢，韧性较好，具有较好的回火稳定性，热处理时变形小，它比铬钢（Cr2或9Cr2）有更高的淬透性和淬硬性；淬火硬度可达到60—64HRC。

9SiCr合金工具钢板材用于制造形状复杂、变形小、耐磨性高、低速切削的工具，如液压工具、大力钳、裁断刀具、铣刀、铰刀、板牙、丝锥、搓丝板和剪板机的刀口；也可用于制造尺寸较大、较精密复杂的模具。

上海双十实业有限公司9SiCr热轧退火钢板常年供应规格(mm)：

定轧9SiCr合金钢板 3.0\*310-1100\*2000-6000 热轧退火

定轧9SiCr合金钢板 3.5\*310-1100\*2000-6000 热轧退火

定轧9SiCr合金钢板 4.0\*310-1100\*2000-6000 热轧退火

定轧9SiCr合金钢板 4.5\*310-1100\*2000-6000 热轧退火

定轧9SiCr合金钢板 5.0\*310-1100\*2000-6000 热轧退火

定轧9SiCr合金钢板 5.5\*310-1100\*2000-6000 热轧退火

定轧9SiCr合金钢板 6.0\*310-1100\*2000-6000 热轧退火

定轧9SiCr合金钢板 8.0\*310-1100\*2000-6000 热轧退火

定轧9SiCr合金钢板 10.0\*310-1100\*2000-6000 热轧退火

公司可定轧非标高硬度9sigr扁钢板材，交货期为40天左右。

9sigr化学成份：

碳 c：0.85 ~ 0.95

硅 si：1.20 ~ 1.60

铬 cr：0.95 ~ 1.25

锰 mn：0.30 ~ 0.60

硫 s：0.030

磷 p：0.030

镍 ni：0.25

铜 cu：0.30

硬度：退火241-197hb, 淬火 62hrc

热处理：淬火：820 ~ 860 °C, 油冷，也可用150 ~ 200 °C 熔解的硝酸盐或碱水淬hrc62 ~ 65。

回火：140 ~ 160 °C =62 ~ 65hrc ,

160 ~ 180 °C =60 ~ 63hrc ,

180 ~ 200 °C =60 ~ 62hrc ,

200 ~ 220 °C =58 ~ 62hrc。

上海双十实业有限公司联系电话：021-56453755,13917773755王先生。

我们以“诚信、公正、高效、互赢”为理念，竭诚为新老用户提供优质正品材料及相关服务！所售其他材料规格与性能请登录企业网站<http://www.1010sy.com>了解。