

20%玻璃纤维增强中等粘度PSU德国巴斯夫S2010G4 代理商

产品名称	20%玻璃纤维增强中等粘度PSU德国巴斯夫S2010G4 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫代理商 型号:S2010G4 产地:德国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

20%玻璃纤维增强中等粘度PSU德国巴斯夫S2010G4

品牌

巴斯夫

加工级别

注塑级注射级挤出级

牌号

S2010G4

特性级别

抗紫外线高耐磨耐化学耐高温

用途级别

通用级 薄膜级 透明级 阻燃级 医疗级

厂商

BASF

厂家(产地)

德国

销售方式

品牌经销

中文名

聚砜料

应用范围

电子领域 汽车领域 工业领域

包装规格

25KG/包

颜色

本色 透明

可售卖地

全国

材质

PSU

类型

正牌料

聚砜PSU塑料性能介绍

PSU分子结构是由亚异丙基，醚基，砜基把苯乙基连接成线型大分子的聚合物，亚异丙基因其取代基结构对称且无极性，可减少分子间作用力，加之醚键的存在，赋予了聚合物一定的韧性和熔融加工特性;砜基和苯基则使大分子主链显示较大的刚性，导致PSU难于结晶;二亚苯基的砜基上氧原子对称，主链上硫原子处于最高氧化状态，使聚合物具有优良的抗氧化能力，且砜基与相邻两个苯环组成了高度共轭的而苯砜结构，使聚合物具有刚硬，热稳定性高($T_d > 426$)，抗辐射等特性。

综合而论，PSU是一种具有较高力学性能和耐热性的非晶聚合物，主要性能特征如下：

力学性能，PSU的拉伸强度和弯曲强度优于POM，PA，和PC等通用工程塑料，即使在150 时拉伸强度仍能达到60MPa，而此时大多数通用工程塑料已失去使用价值，这种高温时仍能保持其室温下所具有

的力学性能的性质是一般工程塑料所不及的。

热性能，PSU的T_g为190 ，热变形温度175 ，可长期在-100~ 150 下使用，而且PSU具有极好的耐热氧老化性，在150 时经2年的热氧老化，拉伸屈服强度和热变形温度不降反而有所提高，冲击强度仍能保持原来55%的数值。

电性能，PSU具有良好的电绝缘性，尤其是在高温环境和水及潮湿空气中放置后仍能保持良好的电绝缘性。

化学性能，PSU对一般无机酸，碱，盐以及脂肪烃，醇类和油类都较稳定，但会受到强溶剂浓硫酸，硝酸作用，某些极性溶剂如酮类，卤代烃，芳香烃，甲基甲酰等会使其发生溶解和溶胀。