

美国科慕氟FEP (华东总代理) 9835 铁氟龙 高韧性

产品名称	美国科慕氟FEP (华东总代理) 9835 铁氟龙 高韧性
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	128.00/千克
规格参数	美国科慕:9835 PPA:9835 铁氟龙 高韧性 美国科慕:中国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

产品详情

FEP是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的。性能1?物理性能 2?电绝缘性能 3?热性能 4?耐化学稳定性 5?力学性能 6?其他性能聚全氟乙丙烯挤出工艺要点(1)挤出机螺杆的主要参数 (2)F - 46绝缘电线挤出工艺要点属性FEP结晶熔点为580F，密度为2.15g/CC (克/立方厘米)，它是一种软性塑料，其拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性低于许多工程塑料。它是化学惰性的，在很宽的温度和频率范围内具有较低的介电常数(2.1)。该材料不引燃，可阻止火焰吭散。它具有优良的耐候性，摩擦系数较低，从低温到392F均可使用。该材料可制成用于挤塑和模塑的粒状产品，用作流化床和静电涂饰的粉末，也可制成水分散液。半成品有膜、板。棒和单纤维。其主要的用途是用于制作管和化学设备的内衬、滚筒的面层及各种电线和电缆，如飞机挂钩线、增压电缆、报警电缆、扁形电缆和油井测井电缆。FEP膜已见用作太阳能收集器的薄涂层。聚全氟乙丙烯FEP或者F46，是四氟乙烯和六氟丙烯的共聚物，六氟丙烯的含量约15%左右，是聚四氟乙烯的改性材料。F - 46树脂既具有与聚四氟乙丙烯相似的特性，又具有热塑性塑料的良好加工性能。因而它弥补了聚四氟乙丙烯加工困难的不足，使其成为代替聚四氟乙丙烯的材料，在电线电缆生产中广泛应用于高温高频下使用的电子设备传输电线、电子计算机内部的连接线、航空宇宙用电线及其特种用途安装线、油泵电缆和潜油电机绕组线的绝缘层。根据加工需要，F - 46可分为粒料、分散液和漆料三种。其中，粒料按其熔融指数的不同，可供模压、挤出和注射成型用；分散液供浸渍烧结用；漆料供喷涂等用。