

# TW350 阻燃级PA46防火V0 TW363 TW371

产品名称	TW350 阻燃级PA46防火V0 TW363 TW371
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:荷兰 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号（注册地址）
联系电话	15118562776 15118562776

## 产品详情

Polyamide 46

Engineering Plastics

产品说明：

TW350是一种聚酰胺 46（尼龙 46）材料。该产品在亚太地区有供货。TW350的主要特性有：

阻燃/额定火焰

Flame Retardant

热稳定剂

物性信息：

基本性能号  
添加剂

[E172082-225895](#)  
热稳定剂

特性

阻燃性  
热稳定性

形式

阻燃性  
粒子

物理性能额定值单位制测试方法

收缩率	
垂直接流动方向	1.5
流动方向	1.5
吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	2.4
机械性能 拉伸模量 额定值单位制测试方法	3400
拉伸应力 (屈服)	80.0
标称拉伸断裂应变	20
弯曲模量	3200
简支梁模量 额定值单位制测试方法	
-30 ° C	4.0
23 ° C	6.0
热性能 玻璃转变温度 额定值单位制测试方法	190
熔融温度&nbsp;1	295

## 线形热膨胀系数

流动	8.0E-5
横向	9.0E-5
可燃性等级测试方法	V-0
注射速度单位制	80.0
干燥时间	4.0 到 8.0
料筒后部温度	280 到 320
料筒中部温度	300 到 320
料筒前部温度	300 到 320
射嘴温度	300 到 320
加工（熔体）温度	310 到 320
模具温度	80.0 到 120
注射速度 背压	中等偏快 2.00 到 10.0

螺杆压缩比  
备注

2.5:1.0