

# 耐酸砖重量 超鸿耐磨材料 上饶耐酸砖

产品名称	耐酸砖重量 超鸿耐磨材料 上饶耐酸砖
公司名称	山东超鸿耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	15205349800

## 产品详情

耐酸砖的主要成分是二氧化硅，它在高温焙烧下形成大量的多铝红柱石，这是一种

耐酸性能很高的物质.由于耐酸砖结构紧密，吸水率小，所以在常温下也可耐任何浓度的

碱性介质，但不耐温度高的熔融碱.耐酸砖含有二氧化硅70%以上，经烧结而成，在工业

中多应用于砌酸沟、酸井、贮酸库及载酸大的受冲击地面。耐酸砖耐酸瓷板广泛应用于石油、工业、食品、乳业、果汁、造纸、化肥、化纤、纺织、冶炼、电厂、电镀室等行业，以及塔、池、罐、槽的防腐内衬，并在污水处理工程方面和露天地面等工作场地都发挥其耐腐蚀作用。

耐酸砖厂家

什么是耐酸砖：

耐酸砖是以石英、长石、粘土为主要原料，经窑炉高温烧制常温下不易氧化，不易被介质污染的产品。

耐酸砖的主要成分是二氧化硅，它在高温焙烧下形成大量的多铝红柱石，这是一种耐酸性能很高的物质.由于耐酸砖结构紧密，吸水率小，所以在常温下也可耐任何浓度的碱性介质，但不耐温度高的熔融碱.耐酸砖含有二氧化硅70%以上，经烧结而成，耐酸砖生产厂，在化学工业中多应用于砌酸沟、酸井、贮酸库及载酸大的受冲击地面。

耐酸砖又叫防腐耐酸砖、耐酸瓷砖、耐酸瓷板、耐酸碱瓷砖、耐酸耐磨砖等等，这种称号是因人而异的，但是东西都是一样的——学名耐酸砖。

耐酸砖的施工工艺(1)基层处理：耐酸砖施工中金属表面处理极为重要，直接影响衬胶质量。采用喷砂除锈应控制指标如下：喷射角度：30—70度，喷射空气小压力：

不低于0.5MPa;等级要求达到Sa2.5级，表面无任何可见残留物，呈现均匀的金属本色。(2)涂底涂料：喷砂后用溶剂清洗油污，耐酸砖，为了使金属表面不再生锈，应立即涂上一道环氧底漆，涂刷要均匀，不允许漏刷。涂过底涂料后至少要停8个小时，以使溶剂充分挥发，完全固化为止(设备内表面应光滑、平整、不允许有褶皱)；涂刷环氧底漆12小时以后，涂刷一遍酚醛FRP隔离层，固化8小时；涂刷第二遍酚醛FRP隔离层，固化8小时。(3)瓷板砖施工1)

硅质耐酸胶泥的配置：硅质耐酸胶泥的配比为水玻璃比粉料1：2.5，将水玻璃与粉料按比例搅拌均匀，调成硅质耐酸胶泥。2)将瓷板砖在衬里表面进行预先排列，有不合适时应行改砖。3)用配置好的硅质耐酸胶泥进行打底，然后用胶泥衬B型(双沟)，上饶耐酸砖，瓷板一层，挤缝法施工，缝宽约为3mm，固化12小时。4)用配置好的硅质耐酸胶泥衬A型(单沟)瓷板一层，挤缝2-3mm，固化12小时。(4)酸化处理：在温室干燥2-3天后，耐酸砖重量，用38%硫酸进行酸化处理3次，每次应用干布擦净白色析出物后，才能刷酸处理。耐酸砖重量-超鸿耐磨材料(在线咨询)-上饶耐酸砖由山东超鸿耐磨材料有限公司提供。山东超鸿耐磨材料有限公司是一家从事“超高分子量聚乙烯板材,聚乙烯衬板,煤仓衬板,高分子耐磨板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“超鸿”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使超鸿耐磨材料在塑料板(片、节)、棒中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！