

填充用的发泡硅胶

产品名称	填充用的发泡硅胶
公司名称	深圳市红叶液体硅胶有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-E 材质:硅胶
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联石碧工业区红岭一路三号A栋
联系电话	0189-38867576 18938867576

产品详情

一、液体发泡硅胶的用途：

可制作如人体、鞋垫，肩垫、贴片、防滑垫等柔性硅橡胶制品。

二、液体发泡硅胶特点:

液体发泡硅胶

温度范围在-65 -200 下可长期使用并保持其柔软弹性性能，环保无毒，通过sgs环保无毒认证，具有优良的电性能和化学稳定性，耐水、耐臭氧、耐气候老化，无腐蚀性，具有生理惰性，无毒无味，线收缩率低，易操作等特点。

三、液体发泡硅胶优点:

液体发泡硅胶

无毒无腐蚀性，化学惰性；泡沫孔径小均匀细腻；质轻，弹性、手感好；不产生移迁现象。

四、液体发泡硅胶概述:

发泡硅胶

也叫做加成型硅胶，双组分加成型硅胶。由两部分组成：a组分是硅胶，b组分是固化剂；两组分按1:1的

比例混合配比。本品为白色硫化后成为柔软的弹性材料。

五、液体发泡硅胶技术数据

固化剂 fb-2

外观 无色透明液体 白色泡沫粘稠体

固化时间 (120) 13 ~ 20 min

操作时间 (40) 60 ~ 180min

发泡密度g/cm³ 0.4-0.8

注：本数据表所列数值只叙述了本产品典型的性质，不代表本公司技术标准。

应用领域 主要应用于各种胸垫等的制作。

六、液体发泡硅胶使用方法

- 1.使用前分别充分搅拌原料，避免因储存而造成的部分原料分布不均匀。
- 2.按一定的比例混合固化剂和原料，搅拌2-3分钟，保证物料混合均匀。
- 3.混合后的产品抽真空并尽快使用，避免因有凝固现象影响到生产正常运行。
- 4.建议使用比例为固化剂：原料=1：100，固化温度：120 ，固化时间：13 ~ 20 min。
- 5.凡与液体硅胶接触的工器具、容器等物品必须清洁，忌与磷（p）、氮（n）、硫（s）的化合物及金属有机物接触，否则产品催化剂失效，产生不硫化现象。

七、包装，储存，运输

本品以25kg塑料桶包装。

本品为非危险品，应贮存于阴凉处，运输、贮存时应防止雨淋、阳光曝晒，要防止酸、碱等杂质混入。再25 左右，自生产日期之日起存放三个月。

深圳市红叶杰科技有限公司

联系人：何海敢 电话：1863-8867576

手机：18938867576 传真：0755-89948030

邮箱：2355542578@qq.com

qq：2355542578 旺号：hhg7866

产品网站：<http://show.guidechem.com/szrl/> <http://gb.szrl.net/>

<http://shop1352858426064.cn.alibaba.com/>

视频网站：<http://www.tudou.com/home/hongyejie786/>