

高流动PC德国科思创（拜耳）1895 901510代理商

产品名称	高流动PC德国科思创（拜耳）1895 901510代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:德国科思创（拜耳）代理商 型号:1895 901510 产地:德国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

高流动PC德国科思创（拜耳）1895 901510反射镜 汽车背光灯 照明应用

品牌

德国科思创 拜耳

中文名

聚碳酸酯

加工级别

注塑级

厂家(产地)

德国科思创(拜耳)

销售方式

品牌经销

品名

pc

牌号

1895 901510

有效成分含量

PC日本三菱工程

颜色

黑色

透明度

89

阻燃性

V0

加工方式

注塑 挤出

应用

片材

供应商

博琪塑胶

可售卖地

全国

用途

通用

类型

PC

1895

聚碳酸酯#防弹胶|PC

德国拜耳

填充物:脱模

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法 1150

熔流率 (330 /2.16kg) 19

熔体体积流动速率 (330 /2.16kg) 18.0

吸水率

(饱和) 0.30

(平衡) 0.12

机械性能额定值单位测试方法 127

拉伸模量 2450

拉伸应力 (屈服) 74.0

拉伸应变 (屈服) 6.6

断裂伸长率 >50

弯曲模量 2450

弯曲强度		108
简支梁冲击强度		
(-30)		无断裂
(23)		无断裂
热变形温度	值单位测试方法	
(0.45MPa)		173
(1.8MPa)		158
维卡软化温度		183
线形膨胀系数		
(流动)		0.000065
(横向)		0.000065
UL 阻燃等级 (1.50mm)		HB
灼热丝易燃指数		850
极限氧指数		26

表面电阻率	定值单位测试方法	1.0E+16
体积电阻率		1.0E+15
相对电容率		
(100Hz)		2.90
(1MHz)		2.80
耗散因数		
(100Hz)		0.0010