

loctite乐泰272螺丝胶 高强度耐高温螺纹锁固强力胶 红色厌氧胶水

产品名称	loctite乐泰272螺丝胶 高强度耐高温螺纹锁固强力胶 红色厌氧胶水
公司名称	宁波格洛国际贸易有限公司
价格	150.00/支
规格参数	品牌:汉高乐泰 型号:272 类型:红色液体
公司地址	宁波海曙区真如国际中心
联系电话	13867828978

产品详情

乐泰272螺纹锁固剂

乐泰272螺纹锁固剂，高强度，耐高温，适合长久性锁固和密封金属螺纹紧固件。可用于汽缸头双头螺纹锁固，可快速固化，包括未作表面特别处理的紧固件。耐高温达230℃，建议用于直径1.5”以下的螺栓。

产品参数信息

形态：液体

颜色：红色

包装规格：50ml/250ml

初固时间：40min

化学类型：甲基丙烯酸酯

强度：高强度

粘度：4000 - 15000 mPa · s

触变性(是/否)：是

温度范围：-55至+200 ° C

配合部件径向间隙：M80

常见问题解答

Q：为什么我们选择乐泰的螺纹锁固剂？

A：干净、易于适用抵抗震动和撞击性能好，适合各种金属提供均匀的装配力矩避免摩擦腐蚀降低库存成本

Q：如何选择正确的螺纹锁固剂？

A：从乐泰丰富的产品系列中选择正确的螺纹锁固剂的主要准则包括：材料（塑料或金属）、使用的螺钉或螺栓的直径和螺纹长度、及其强度等级。许多乐泰产品可普遍适用于各种螺纹尺寸。低强度：可用标准的手工工具移除。适用于可调整、标准化的螺丝、测量仪器等（螺纹大小： M80）

中强度：可用手工工具移除，但会比较难以拆卸。适用于机械工具、压力机、泵、压气机、装配螺栓、齿轮箱（螺纹大小： M80）

高强度：用标准的手工工具非常难拆卸；可能需要加温来移除。适用于长久装配，如重型运输、壁骨、发动机、喷吸泵等（螺纹大小： M80）

Q：在使用螺纹锁固剂的地方，无法将组件拆开。何种溶剂会分解螺纹锁固剂？

A：没有溶剂可以进入接缝处将螺纹锁固剂分解。对于这种情况，可以在室温下使用手动工具拆除，如果不可行，则需要 232°C - 315°C 的高温下分离部件。这些产品属于固化状态的热固性塑料，会在较高的温度下软化。因此，您需要在较高的温度下进行拆卸。请勿在冷却的时候拆卸，因为冷却后强度将会回升。拆卸后，可以使用溶剂用来清理残留。

Q：如果厌氧胶在没有空气的条件下固化，那么他们在密封瓶内为何不会固化，为何新买的厌氧胶只有半瓶？

A：厌氧胶瓶子是特别研制的透氧聚乙烯瓶，允许空气穿过瓶壁，从而保持液体产品的稳定性。为了胶水稳定性的目的，瓶子也不能装满。一个50ml产品实际上是在更大的包装瓶子中含有50ml的产品。

Q：是否可以通过加热来加快厌氧胶的固化？

A：是的，您可以进行加热来固化厌氧胶，以便更快地达到完全固化。通常情况下，可以在 250°F （ 125°C ）加热1小时左右来固化这些产品，或者在 150°F （ 66°C ）等较低的温度下加热3小时实现固化。然而，作为一种平衡，这样做可能会降低一些强度极限。无论何时加速聚合物的交联，都会降低强度极限。请仔细进行测试，以确定适宜性。

