

## 韩国工程POM ( POM ) 中国总代理商

产品名称	韩国工程POM ( POM ) 中国总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司销售部
价格	17.50/千克
规格参数	品牌:韩国 工程塑料:POM代理商 用途:电子配件
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13482140080

## 产品详情

韩国工程POM代理商：

供应POM GH-25 日本宝理玻纤增强 高刚性 高强度供应POM KT-20 日本宝理无机物填充，耐磨损供应POM TR-20 日本宝理 矿物增强级 高刚性，低翘曲供应POM NW-02日本宝理高滑动供应POM M25-44日本宝理 标准级 高粘度供应POM 日本宝理 M25-04，M90-04供应POM F20-03 F20-02 F30-03 FG20-25 韩国工程供应POM 耐磨级 FU2025(T) F20-30 泰国三菱供应POM F20-02 F20-30 M90-44 南通宝泰菱供应POM N2320-003,N2200,H2320-006,H4320-Q600,S2320-003,W2320-003 德国巴斯夫POM的性能：(1) POM是结晶型塑料,密度为1.42g/cm<sup>3</sup>,它的刚性很好,俗称“赛钢”。(2) 它具有耐疲劳、耐蠕变、耐磨、耐热、耐冲击等优良的性能,且摩擦系数小,自润滑性好。(3) POM不易吸湿,吸水率为0.22~0.25%,在潮湿的环境中尺寸稳定性好,其收缩率为2.1%(较大),注塑时尺寸较难控制,热变形温度为172℃,聚甲醛有均聚甲醛两种,性能不同(均聚甲醛耐温性好一点)。POM的应用:可代替大部分有色金属、汽车、机床、仪表内件、轴承、紧固件、齿轮、管道、运输带配件、电水煲、泵壳、沥水器、水龙头等。工艺特点:(1) POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(80℃左右),对产品尺寸的稳定性有好处。(2) POM的加工温度很窄(0~215℃),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220℃时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体。(3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降。螺杆转速不能过高,残量要少;(4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形。POM比热大,模温高(80~100℃),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指。(5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温。(韩国工程POM代理商)代理下列型号:Kepital供应POM韩国工程塑料 F10-01Kepital供应POM韩国工程塑料 FL2020Kepital供应POM韩国工程塑料 FU2025Kepital供应POM韩国工程塑料 FU2050Kepital供应POM韩国工程塑料 F20-03Kepital供应POM韩国工程塑料 F30-03

总代理商(韩国工程POM代理商)以合理的价格,热情的服务来回报客户。愿与各界同仁精诚合作、共创辉煌!