

# PC沙伯基础授权中国代理商 中国塑料

产品名称	PC沙伯基础授权中国代理商 中国塑料
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

## 产品详情

沙伯基础PC一级代理商

PC（聚碳酸酯）141R沙伯基础

规格级别：注塑级

重要参数：熔体流动速率:10.5 g/10min密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.15 %缺口冲击强度:800 拉伸强度:62 MPa断裂伸长率:130 %弯曲强度:96 MPa弯曲模量:2343 MPa硬度:118 维卡软化点:154 热变形温度:132

塑料的处理

PC塑胶原料的吸水率较大，加工定要预热干燥，纯PC干燥120℃，改性PC一般用110℃ 温度干燥4小时以上。干燥时间不能超过10小时。一般可用对空挤出法判断干燥是否足够。再生料的使用比例可达20%。在某些情况下，可的使用再生料，实际份量要视制品的品质要求而定。再生料不能同时混合不同的色母粒，否则会严重损坏成品的性质。

注塑机选用

PC塑料制品由于成本及其它方面的原因，多用改性材料，特别是电工产品，还须增加防火性能，在阻燃的PC和其它塑料合金产品成型时，对注塑机塑化系统的要求是混合好、耐腐蚀，常规的塑化螺杆难以做到，在选购时，一定要预先说明。

供应PC沙伯基础创新（原GE）3414R含40%玻纤阻燃V-0易脱模注塑级

供应PC沙伯基础创新（原GE）500R含10%玻纤阻燃V-0易脱模注塑级

供应PC沙伯基础创新（原GE）500ECR含10%玻纤无卤阻燃V-0

供应PC沙伯基础创新（原GE）505R含10%玻纤抗紫外线阻燃V-0易脱模

供应PC沙伯基础创新（原GE）503R含10%玻纤无卤阻燃V-0

供应PC沙伯基础创新（原GE）925无卤阻燃V-0注塑级

供应PC沙伯基础创新（原GE）945U抗紫外线无卤阻燃V-0注塑级

供应PC沙伯基础创新（原GE）940阻燃级V-0中粘度注射成型

供应PC沙伯基础创新（原GE）940A阻燃级V-0表面光洁度64.良好中粘度

供应PC沙伯基础创新（原GE）943抗紫外线阻燃级V-0中粘度

供应PC沙伯基础创新(原GE)943A耐候性改良阻燃级V0表面光洁度良好中粘度

供应PC沙伯基础创新（原GE）945抗紫外线无卤阻燃V-0注塑级

供应PC沙伯基础创新（原GE）945A无卤阻燃V-0注塑级