

TPU 德国巴斯夫 1195A50 良好的撕裂强度

产品名称	TPU 德国巴斯夫 1195A50 良好的撕裂强度
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国巴斯夫 性能:良好的撕裂强度水解稳定抗菌性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Elastollan 1195A50

物性信息：

基本信息

低温下的柔性

抗菌性

良好的撕裂强度

良好耐磨损性

韧性良好

食品接触的合规性

水解稳定

FDA 21 CFR 177.2600

NSF 61

清晰/透明

挤出

机构评级

外观

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法	1.14
熔流率 (熔体流动速率) (210 ° C/10.0 kg)	10 到 30
硬度额定值单位制测试方法	95
机械性能额定值单位制测试方法	51.7
弯曲模量 (注塑)	52.4
泰伯耐磨性	55.0
Abrasion - DIN	25
热性能额定值单位制测试方法	89
1195A 注塑工艺额定值单位制	110 到 120
干燥时间	2.0 到 3.0
建议的最大水分含量	0.030
料筒后部温度	190 到 220

料筒中部温度	190 到 220
料筒前部温度	190 到 220
射嘴温度	210 到 225
挤出速度值单位制	110 到 120
干燥时间	2.0 到 3.0
料筒1区温度	170 到 210
料筒3区温度	170 到 210
料筒5区温度	170 到 210
接头温度	200 到 220
口模温度	195 到 215