

高温强度PFA 日本大金PFA AP-230 清晰度高抗腐蚀性

产品名称	高温强度PFA 日本大金PFA AP-230 清晰度高抗腐蚀性
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本大金 性能:高温强度清晰度高抗腐蚀性阻燃
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷 2号101
联系电话	13532886152

产品详情

NEOFLON AP-230

Perfluoroalkoxy

DAIKIN AMERICA, INC.

物性信息：

基本信息

低摩擦系数

高温强度

共聚物

良好的成型性能

良好的电气性能

良好的抗腐蚀性

耐气候影响性能良好

	清晰度, 高	
用途 外观	阻燃性 衬里 半透明	
形式 加工方法	可用颜色 粒子 挤出	
	树脂传递成型	
物理性能额定值单位制测试方法	压缩模塑	2.14 到 2.16
表观密度		1.00 到 1.40
熔流率 (熔体流动速率) (372 ° C/5.0 kg)		1.5 到 2.5
吸水率 (饱和)		< 0.010
硬度额定值单位制测试方法		60 到 70
机械性能额定值单位制测试方法		30.4 到 34.3
伸长率 (断裂)		300 到 400
弯曲模量		580 到 690
压缩模量		490 到 590
压缩强度		

1% 应变	4.90 到 5.90
25% 应变	31.4 到 33.3
摩擦系数 (与钢 - 静态)	0.040 到 0.050
负载变形	
25 ° C, 14 MPa 1	8.00 到 9.00
25 ° C, 14 MPa 2	2.50 到 3.00
100 ° C, 6.9 MPa 3	8.50 到 9.50
100 ° C, 6.9 MPa 4	2.00 到 3.00
Flexural Strength	No break