

迪威诺Divinol Lithogrease 000/150机床润滑剂锂基

产品名称	迪威诺Divinol Lithogrease 000/150机床润滑剂锂基
公司名称	辽宁恒润石油化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Divinol迪威诺 型号:Lithogrease 000/150
公司地址	辽宁省辽阳市白塔区新运大街35-5号楼东2单元168号
联系电话	0419-5550217 18741987967

产品详情

Divinol Lithogrease 000/150专用于机床润滑的锂复合皂脂

Divinol Lithogrease 000/150 - 1L

产品描述

- 优质锂复合皂脂
- 工作稳定
- 防水
- 耐腐蚀、抗氧化
- 优异的耐磨保护性能
- 高压吸收能力
- 添加EP添加剂
- 根据din51826分类GP 000 N-30

-按照ISO 6743-9分类ISO- I - xcdhb 000

特点

颜色/外观：黄色

增稠剂：锂皂

工作温度范围：-30 ~ +140

ngi级/ DIN 51818 : 000

基础油粘度/40 ° C / ASTM D 7042 : 150 mm/s

滴点/ DIN ISO 2176 : 170 ° C

工作渗透/0.1mm, 60双冲程/ DIN ISO 2137 : 460

工作渗透/0.1mm, 5000双冲程/ DIN ISO 2137 : 470

Divinol Lithogrease 000 - 1L

产品描述

高品质锂复合皂脂

半合成

工作稳定

防水

耐腐蚀和抗氧化

优异的磨损保护性能

高压吸收能力

classification GP 000 N-30 as per DIN 51 826

classification ISO-L-XCDHB 000 as per ISO/DIS 6743-9

特征

颜色/外观: 黄色

增稠剂: 锂复合皂

工作温度范围: -30 ~ +140

NLGI等级/ DIN 51818 : 000

基础油粘度/40 ° C / DIN 551 562: 380 mm/s

水含量/ DIN 51 777/T1: < 0.1%

滴点/ DIN ISO 2176: > 160 ° C

工作穿透/0.1mm, 60双冲程/ DIN ISO2137: 460

工作穿透/0.1mm, 5000双冲程/ DIN ISO 2137: 465

流动压力/ DIN 51 805: 在-20 ° C 300 hPa

油分离18h/40 ° C / DIN 51 817: 5%

对铜24h/100 ° C / DIN 51811的腐蚀效果: 腐蚀程度 1

抗氧化100 ° C/100h / DIN 51 808: 0.2 bar

VKA焊接载荷/ DIN 51 350/T4: 2800 N

应用

Divinol Lithogrease 000 用于机床直线导向系统中滚子的润滑。也可用于高机械负荷齿轮的润滑。该产品在中央润滑系统中易于泵送。

已获得柏林威利沃格尔股份有限公司 (Willy Vogel AG, Berlin) 的批准。由于其低稠度, DivinolLithogrease 000与NLGI-00级润滑脂相比, 表现出明显更好的流动性能。
