

| 垫片材料 | 密度 (gm/cc) | 粘结剂 | 最高间歇温度 () | 推荐使用介质 | 最低抗张强度 (mpa) | 最小法兰密封力@4 bar (mp |
|----------|--------------|--------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------|
| mp-15 | 1.54 | chloroprene (cr) | 205 | 机油 , 空气 , 冷却剂 | 10.34 | 3.4 |
| cmp-4000 | 1.60 | nbr | 350 | 机油 , 空气 , 冷却剂 , 燃料 | 23.00 | 4.8 |
| pf-4n | 1.44 | nbr | 290 | 机油 , 空气 , 冷却剂 , 燃料 | 8.97 | 10.3 |
| pf-6s | 1.28 | sbr | 230 | 机油 , 空气 , 冷却剂 | 8.28 | 20.7 |
| mp-2n | 1.35 | nbr | 205 | 机油 , 空气 , 冷却剂 , 燃料 | 8.28 | 6.9 |
| ts-9013 | 1.36 | sbr | 290 | 机油 , 空气 , 冷却剂 | 8.28 | 10.3 |
| n-8092 | 1.20 | nbr | 180 | 机油 , 空气 , 冷却剂 , 燃料 | 11.3 | 8.6 |