

PBT台湾长春总代理商 长春中国

产品名称	PBT台湾长春总代理商 长春中国
公司名称	鑫塑华（上海）塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

产品详情

台湾长春PBT一级代理商

PBT良好的电气性能外壳; 把手; 电器用具; 连接器

PBT的工艺特点

PBT注塑之定要在110~120 的温度下干燥3小时左右，成型加工温度为250~270 ，模温控制在50~75 为宜。因该料从熔融状态一经冷却，则会立即凝固结晶，故其冷却时间较短；若喷嘴温度控制不当（偏低），流道（水口）易冷却固化，会出现堵嘴现象。若料筒温度超过275 或熔料在料筒中停留时间超过30分钟，易引起材料分解变脆。PBT注塑时需用较大水口进胶，不宜使用热流道系统，模具排气要良好，宜用“高速、中压、中温”的条件成型加工，防火料或加玻纤的PBT水口料不宜再回收利用，停机时需用PE或PP料及时清洗料管，以免碳化。

公司配备大型仓库，产品，质量，货源充足。各种材料的颜色、性能、规格均可满足客户的要求，同时可以根据客户的特定产品提供合理的解决方案；根据客户的需要，对某些原材料进行改性，以满足客户的需要。

PBT 台湾长春 4120: 强化难燃级 含有玻纤20%

PBT 台湾长春 4130: 难燃强化级 含水玻纤30%

PBT 台湾长春 4140: 强化难燃级 含有玻纤40%

PBT 台湾长春 4815: 难燃强化级 含有玻纤15%

PBT 台湾长春 4815BK: 玻璃纤维强化

PBT 台湾长春 4815-NCB: 含有玻纤15%

PBT 台湾长春 4820NCB: 结晶快速, 易成型

PBT 台湾长春 4830: 含水量有玻纤30%, 强度大

PBT 台湾长春 4830BK: 玻璃纤维强化, 机械强度大

PBT 台湾长春 4830-NCB: 玻璃纤维含量30%

PBT 台湾长春 1100: 一般级

PBT 台湾长春 4115: 强性难燃级

PBT 台湾长春 4115-202FV: 玻纤15%