PBT台湾长春中国总代理商 长春中国

产品名称	PBT台湾长春中国总代理商 长春中国
公司名称	鑫塑华(上海)塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

产品详情

台湾长春PBT一级代理商

PBT是一种具有良好电气性能的材料,广泛应用于外壳、把手、电器用具和连接器等领域。其工艺特点包括:注塑时需要在110~120 的温度下干燥3小时左右,成型加工温度为250~270 ,模温控制在50~75。PBT冷却时间较短,但需要注意喷嘴温度的控制,以避免堵嘴现象。此外,料筒温度超过275 或熔料在料筒中停留时间超过30分钟,易引起材料分解变脆。PBT注塑时需用较大水口进胶,不宜使用热流道系统,模具排气要良好。对于防火料或加玻纤的PBT水口料,不宜再回收利用。在停机时,需要使用PE或PP料及时清洗料管,以免碳化。公司拥有大型仓库,产品质量有保证,货源充足,可根据客户需求提供各种颜色、性能、规格的产品及解决方案,同时可对某些原材料进行改性以满足客户需求。

PBT 台湾长春 4120 : 强化难燃级 含有玻纤20%

PBT 台湾长春 4130: 难燃强化级 含水玻纤30%

PBT 台湾长春 4140: 强化难燃级 含有玻纤40%

PBT 台湾长春 4815: 难燃强化级 含有玻纤15%

PBT 台湾长春 4815BK: 玻璃纤维强化

PBT 台湾长春 4815-NCB: 含有玻纤15%

PBT 台湾长春 4820NCB: 结晶快速,易成型

PBT 台湾长春 4830 : 含水量有玻纤30%, 强度大

PBT 台湾长春 4830BK: 玻璃纤维强化, 机械强度大

PBT 台湾长春 4830-NCB: 玻璃纤维含量30%

PBT 台湾长春 1100: 一般级

PBT 台湾长春 4115: 强性难燃级

PBT 台湾长春 4115-202FV: 玻纤15%