

LANXESS系列-德国朗盛PA6

产品名称	LANXESS系列-德国朗盛PA6
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	1.20/件
规格参数	德国朗盛:一级代理商 德国朗盛:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 德国朗盛:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

宁波塑峰公司长期供应PA6德国朗盟(无揭朗盛)一级授汉代理商经销商材料阳里有卖?多少钱一吨?加纤纯树脂黑色本色价格耐高温防火阻燃物性型号注塑挤出所有塑料原料都可免费提供掇价,都可免费试样(包退换)

中国一级总代理德国朗盛PA6的优点

- 1、优异的强度和耐久性，优良的刚性和耐热性的结合。
- 2、良好的加工性，优异的流动性及热稳定性使材料加工条件更为宽松，使注塑件微型化。
- 3、优异的着色性能，完美的表面外观，能够适用于复杂的结构成型，并帮助设计开发者开发新造型产品。
- 4、极高的热稳定性，能在高达270度的波峰焊锡中不挂锡;

PA6/德国朗盛/B30S 纯树脂

PA6/德国朗盛/BKV15 DUS008 抗撞击性，良好

PA6/德国朗盛/BKV15H2.0 DUS008 抗撞击性，良好;热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV15H3.0 共聚物;抗撞击性，良好;热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV15H3.0 DUS008 抗撞击性，良好;热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV30 共聚物;抗撞击性，良好

PA6/德国朗盛/BKV30 901510 DUS008 抗撞击性，良好

PA6/德国朗盛/BKV30CS 600091 共聚物; 抗撞击性，良好

PA6/德国朗盛/BKV30CS 600091 DUS008 抗撞击性，良好

PA6/德国朗盛/BKV30GIT 900116 共聚物; 抗撞击性，良好

PA6/德国朗盛/BKV30GIT 900116 DUS008 抗撞击性，良好

PA6/德国朗盛/BKV30H2.0 901510 共聚物; 抗撞击性，良好; 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV30H2.0 901510 DUS008 抗撞击性，良好; 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV30H3.0 共聚物; 抗撞击性，良好; 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV30H3.0 DUS008 抗撞击性，良好; 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV30W1 DUS008 抗撞击性，良好; 耐气候影响性能良好

PA6/德国朗盛/BKV35 共聚物; 抗撞击性，良好

PA6/德国朗盛/BKV35 DUS008 抗撞击性，良好

PA6/德国朗盛/BKV140 共聚物; 抗撞击性，良好

PA6/德国朗盛/BKV140 DUS008 抗撞击性，良好

PA6/德国朗盛/BKV140H2.0 900051 共聚物; 抗撞击性，良好; 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV140H2.0 900051 DUS008 抗撞击性，良好; 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV15 共聚物

PA6/德国朗盛/BKV15 DUS008

PA6/德国朗盛/BKV15 DUS037 共聚物

PA6/德国朗盛/BKV15GH2.0 900051 优良外观; 热稳定性; 耐气候影响性能良好

PA6/德国朗盛/BKV15H2.0 901510 共聚物; 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV15H2.0 901510 DUS008 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV15H2.0 901510 SR1 共聚物; 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV15H3.0 DUS008 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV15W1 共聚物; 耐气候影响性能良好

PA6/德国朗盛/BKV15W1 DUS037 共聚物; 耐气候影响性能良好

PA6/德国朗盛/BKV20FN01 无卤; 阻燃性

PA6/德国朗盛/BKV20FN20 无卤; 阻燃性

PA6/德国朗盛/BKV20GH3.0 优良外观; 热稳定性; 耐气候影响性能良好

PA6/德国朗盛/BKV20GW1 901317 优良外观; 耐气候影响性能良好

PA6/德国朗盛/BKV20H2.0EF 900111 DUS001 热稳定性; 良好的流动性

PA6/德国朗盛/BKV15 共聚物; 抗撞击性, 良好

PA6/德国朗盛/BKV15H2.0 900051 DUS035 共聚物; 抗撞击性, 良好; 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV15H2.0 901510 共聚物; 抗撞击性, 良好; 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV15H3.0 共聚物; 抗撞击性, 良好; 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV15W1 902176 共聚物; 抗撞击性, 良好; 耐气候影响性能良好

PA6/德国朗盛/BKV30 DUS008 抗撞击性, 良好

PA6/德国朗盛/BKV30H2.0 901510 共聚物; 抗撞击性, 良好; 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV30H2.0 901510 DUS008 抗撞击性, 良好; 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV30H3.0 共聚物; 抗撞击性, 良好; 热稳定性

PA6/德国朗盛/BKV30W1 共聚物; 抗撞击性, 良好; 耐气候影响性能良好

PA6/德国朗盛/BKV35H2.0XCP 900111 抗撞击性, 良好; 热稳定性

PA6叙述

PA6为乳白色或微黄色透明到不透明角质状结晶性聚合物, 可自由着色, 韧性、耐磨性、自润滑性、刚性小、耐低温, 耐细菌、能慢燃, 离火慢熄, 有滴落、起泡现象, 成型加工性极好: 可注塑、吹塑、浇塑、喷涂、粉末成型、机加工、焊接、粘接。PA6是吸水率高的PA, 尺寸稳定性差, 并影响电性能(击穿电压)。PA6高使用温度可达180, 加抗冲改性剂后会降至160, 用15%-50%玻纤增强, 可提高至199, 无机填充PA能提高其热变形温度。编辑本段PA6塑胶原料化学和物理特性 PA6的化学物理特性和PA66很相似, 然而, 它的熔点较低, 而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好, 但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响, 因此使用PA6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高PA6塑胶原料的机械特性, 经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂, 有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶, 如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品, PA6的收缩率在1%到1.5%之间。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成函数关系

PA6塑胶原料注塑工艺条件

熔料温度: 240-250

料筒恒温: 220

模具温度：60-100

干燥处理：由于PA6很容易吸收水分，因此加工前的干燥特别要注意，如果材料是用防水材料包装供应的，则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%，建议在80℃以上的热空气中干燥16小时。如果材料已经在空气中暴露超过8小时，建议进行温度为105℃，8小时以上的真空烘干。融化温度：230-280℃，对于增强品种为250-280℃。模具温度：80-90℃。模具温度很显著地影响结晶度，而结晶度又影响着塑件的机械特性。对于结构部件来说结晶度很重要，因此建议模具温度为80-90℃。对于薄壁的、流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度，但却降低了韧性。如果壁厚大于3mm，建议使用20-40℃的低温模具。对于玻璃纤维增强材料模具温度应大于80℃。注射压力：一般在750-1250bar之间(取决于材料和产品设计)注射速度：高速(对增强材料要稍微降低)流道和浇口：对于PA6的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5 \times T$ (这里T为塑件的厚度)。如果使用热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口，浇口的小直径应当是0.75mm。

注射压力：100-160MPa(1000-1600bar)，如果是加工薄面长流道制品(如电线扎带)，则需要达到180MPa(180bar)。

保压压力：注射压力的50%;由于材料凝结相对较快，短的保压时间已足够。降低保压压力可减少制品内应力。

背压：2-8MPa(20-80bar)，需要准确调节，因为背压太高会造成塑化不均。

注射速度：建议采用相对较快的注射速度;模具有好的通气性否则制品上已出现焦化现象。

螺杆转速：螺杆转速高，线速度为1m/s;然而，好将螺杆转速设置低一点，只要能在冷却时间结束前完成塑化过程即可;要求较低的螺杆转矩。

计量行程：0.5-3.5D

残料量：2-6mm却决于计量行程和螺杆直径。

预烘干：在90℃温度下烘干4h，除了直接从装料容器内喂料;尼龙有吸水性，应该保存在防潮容器内和封闭的料斗内;水含有超过0.25%就会造成成型改变。

回收率：可加入10%回料。

收缩率：0.7%-2.0%;或者加了30%玻纤增强，收缩率为0.3%-0.8%;如果提供的温度超过60℃，制品应该为逐渐冷却;逐渐冷却可降低成型后收缩。即制品表现为更好的尺寸稳定性和小的内应力;建议采用蒸汽法;尼龙制品可以通过熔焊液剂来检查应力。

浇口系统：点式，潜伏式，片式和直浇口都可以;建议使用盲孔和浇口窝来段冷料点;可使用热流道;由于熔料可加工温度范围窄，热流道应提供闭环温度控制。

料筒设备：标准螺杆，特殊几何尺寸有较高塑化能力;止逆环，直通喷嘴;对加入了玻璃纤维的增强材料，则需要高耐磨的双金属料筒

机器停工时间段：无需用其它料清洗;熔料残留在料桶内时间可达20min，此后热降解容易发生。PA6塑胶原料应用范围由于有很好的机械强度和刚度被广泛用于结构部件。由于有很好的耐磨损特性，还用于制造轴承。