

# 医疗器材PARA 比利时索尔维PARA 1022/0008

产品名称	医疗器材PARA 比利时索尔维PARA 1022/0008
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:比利时索尔维 性能:超强刚性尺寸稳定性良好出色的外观低吸湿性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

医疗器材PARA 比利时索尔维PARA 1022/0008 物性信息：

基本编号

[E95746-101810229](#)

填料/增强材料  
特性

玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量  
超强刚性

尺寸稳定性良好

出色的外观

低吸湿性

高强度

好的消毒性

良好的抗蠕变性

流动性高

耐化学性良好

食品接触的合规性

通用

用途	电器用具
	高光应用
	食品服务领域
机构评级	医疗器材 FDA 21 CFR 176.170(c) 3
RoHS 合规性	欧洲 10/1/2011 12:00:00 AM RoHS 合规
外观	黑色
形式	自然色
加工方法	粒子
物理性能干燥调节后的单位制测试方法	注射成型 1.64
收缩率	0.10 到 0.30
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	0.16
物理性能干燥调节后的单位制测试方法	19500
拉伸应力 (断裂)	280
拉伸应变 (断裂)	1.9
弯曲模量	18500
弯曲应力	380
物理性能干燥调节后的单位制测试方法	110

无缺口悬臂梁冲击	850	
热变形温度调节后的单位制测试方法	230	
线形热膨胀系数 - 流动	1.5E-5	
初始信息中干燥调节后的 注射温度单位制	--	120
干燥时间		0.50 到 1.5
料筒后部温度		250 到 260
料筒前部温度		260 到 290
射嘴温度		260 到 290
加工（熔体）温度		280
模具温度		120 到 140
注射速度		快速