

# LG Chem Ltd 韩国LG LD7890H 灯罩应用

产品名称	LG Chem Ltd 韩国LG LD7890H 灯罩应用
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	16.60/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:LD7890H 产地:韩国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

## 产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理韩国LG Lumiplas LD7890H 物性表 LG Chem Ltd 韩国LG LD7890H 灯罩应用

基特信息  
用途

Good Light Diffusion  
Lighting Applications

电气/电子应用领域

照明漫射器

加工方法

照明装置应用  
挤出

注射成型

物重性能额定值单位制测试方法

1.20

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg)

11

收缩率 - 流动(3.20 mm)

0.50 到 0.80

硬度额定值(单位制测试方法)

118

抗机械性能(屈服, 单位制)测试方法		61.8
伸长率2(断裂, 3.20 mm)		100
弯曲模量3(6.40 mm)		2260
弯曲强度4(屈服, 6.40 mm)		93.2
悬臂梁缺口冲击强度(测试方法 mm)		780
抗冲击性能(退火, 6.40 mm)		130
线形热膨胀系数 - 流动		6.8E-5
RTI Elec		80.0
RTI Imp		80.0
RTI		80.0
可燃性等级测试方法 0.800 mm	UL 94	V-2
1.60 mm		V-2

注射额定值单位制Content

0.020

干燥温度

100 到 200

干燥时间

3.0 到 4.0

料筒后部温度

260 到 280

料筒中部温度

280 到 300

料筒前部温度

290 到 310

射嘴温度

290 到 310

加工（熔体）温度

300 到 320

模具温度

80.0 到 120

背压

0.981 到 3.92

螺杆转速

40 到 70

挤出速度值单位制

100 到 120

干燥时间	3.0 到 4.0
料筒1区温度	260 到 280
料筒2区温度	270 到 300
料筒3区温度	270 到 300
料筒4区温度	270 到 300
接头温度	280 到 300
熔体温度	300 到 320
口模温度	260 到 295

LG Chem Ltd 韩国LG LD7890H 灯罩应用