

# 阻燃耐候性好ASA 韩国LG LI921NS 耐化学 电器元件应用

产品名称	阻燃耐候性好ASA 韩国LG LI921NS 耐化学 电器元件应用
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	19.20/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:LI921NS 产地:韩国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

## 产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理韩国LG ASA系列 阻燃耐候性好ASA 韩国LG LI921NS 耐化学 电器元件应用

LG ASA LI921NS

丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯

德国巴斯夫产品说明:

LG ASA LI921NS是一种丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 (ASA)材料。  
该产品在上海凯振塑胶原料有限公司有供货,加工方式为:注射成型。 LG ASA LI921NS的主要特性有:

阻燃/额定火焰

耐候性好

LG ASA LI921NS的典型应用领域为:清洗应用

总体

材料状态 已商用：当前有效

资料1 德国巴斯夫

搜索 UL 黄卡 韩国LG

供货地区 上海凯振塑胶原料有限公司

性能特点 抗静电性耐气候影响性能良好

用途 卫浴产品

加工方法 注射成型

物理性能 额定值

比重 1.07

熔流率 (220 ° C/10.0 kg) 12

收缩率 - 流动 (3.20 mm) 0.40 到 0.70

硬度 额定值

洛氏硬度 (R 计秤) 103

机械性能 额定值

拉伸模量 2 (3.20 mm) 2110

抗张强度 3 (屈服, 3.20 mm) 49.0

伸长率 3

屈服, 3.20 mm > 6.0

断裂, 3.20 mm 25

弯曲模量 4 (3.20 mm) 2300

弯曲强度 4 (屈服, 3.20 mm) 78.5

冲击性能 额定值

悬壁梁缺口冲击强度

-30 ° C, 3.20 mm 29

-30 ° C, 6.40 mm 29

23 ° C, 3.20 mm 140

23 ° C, 6.40 mm 120

热性能 额定值

热变形温度

0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm 96.0

1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm 88.0

维卡软化温度 95.0

可燃性 额定值

UL 阻燃等级

1.60 mm HB

3.20 mm HB

注射 额定值

干燥温度ASA 80.0 到 90.0

干燥时间	2.0 到 3.0
建议的大水分含量	< 0.010
螺筒后部温度	180 到 200
螺筒中部温度	190 到 210
螺筒前部温度	210 到 220
射嘴温度	210 到 220
加工（熔体）温度	200 到 230
模具温度	40.0 到 80.0
背压	0.490 到 0.981
ASA螺杆转速	50 到 100