

ABS GP-2200 韩国LG

产品名称	ABS GP-2200 韩国LG
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	ABS:增强级 CP2200:韩国LG 韩国LG:注塑级
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

ABS GP-2200 韩国LG增强级

牌号 GP-2200 厂家(产地) 韩国LG
用途级别 注塑级

料描述部分

规格级别：	高流动级，高流动，高强度	外观颜色：	
用途概述：		---	
备注说明：		---	

华韵ABS韩国LGXR4019001

华韵ABS韩国LGXR-404

华韵ABS韩国LGXR-407D

华韵ABS韩国LGHF380

华韵ABS韩国LGGP-2100

华韵ABS韩国LGGP-2200

华韵ABS韩国LGTR557

华韵ABS韩国LGTR-557I

华韵ABS韩国LGTR558A

华韵ABS韩国LGTR-558AI

华韵ABS韩国LGXG569C

华韵ABS韩国LGXG-570

华韵ABS韩国LGXR-401

华韵ABS韩国LGXR-404N

ABS GP-2200 韩国LG增强级ABS GP-2200 韩国LG增强级

原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试方法	测试方法
物理性能	比重	---	astm d-792		1.05
	成型收缩率	---	astm d-955		0.004-0.0
	熔体流动速率	220 /10kg	astm d-1238		35
机械性能	拉伸强度	---	astm d-638		480
	延伸率	---	astm d-638		20
	弯曲弹性率	---	astm d-790		750
	挠曲模量	---	astm d-790		24000
	冲击弹度	notched1/4"	astm d-256		18
	洛氏硬度	r-scale	astm d-785		105
	电气性能	hwi	---	ul-746a	
hai		---	ul-746a		0
燃烧率		1/18"	iec-707		fh3-33
hvtr		---	ul-746a		1
耐电弧性		---	astm d-495		6
cti		---	ul-746a		1
热性能	燃烧率	1/18"	ul-94		hb
	燃烧率	1/16"	ul-94		hb
	热变形温度	unannealed18.5kg/cm,1/2"	astm d-648		89
	维卡软化点	1.000g	astm d-1525		97