

高硬度ASA 日本UMG DIALAC WH50

产品名称	高硬度ASA 日本UMG DIALAC WH50
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	10.20/千克
规格参数	品牌:日本UMG 型号:WH50 产地:日本
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理日本UMG系列 原厂原包 假一赔三！高硬度ASA 日本UMG DIALAC WH50

本公司长期销售 日本UMG，料等多种牌号我司产品均可提供详细物性表(英文和中文版)相关资料；可开13%增值税发票；免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料)；如需试料、了解产品相关信息及当日报价，敬请来电、竭诚为您服务，服务至上！

参数 高硬度ASA 日本UMG DIALAC WH50

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	密度(23 ° C)		ISO1183	1.10	g/cm
溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0kg)		ISO1133	5.00	cm/10min	
收缩率-流量(23 ° C)		ISO294-4	0.70到0.80	%	
硬度	洛氏硬度(R计秤, 23 ° C)		ISO2039-2	112	
机械性能	拉伸模量(23 ° C)		ISO527-2	2350	MPa
拉伸应力(23 ° C)		ISO527-2	48.0	MPa	
弯曲模量2(23 ° C)		ISO178	2500	MPa	
) 弯曲应力2(23 ° C)		ISO178	75.0	MPa	
) 冲击性能	简支梁缺口冲击强度	-30 ° C	ISO179	4.0	kJ/m
23 ° C	ISO179	9.0	kJ/m		

热性能	热变形温度(1.8M Pa,未退火)	ISO75-2/Af	78.0	° C
线形热膨胀系数-流动	ISO11359-2	1.1E-4	cm/cm/ ° C	