

# PC/ABS 韩国LG GN5001RFH 耐热性高 无卤

产品名称	PC/ABS 韩国LG GN5001RFH 耐热性高 无卤
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国LG 性能:耐热性高 无卤
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

# Lupoy GN5001RFH

Polycarbonate + ABS

LG Chem Ltd.

产品说明：

Description Halogen Free Flame Retardent, Heat Resistance Application E&E (TV, Navigation Housing)

物性信息：

基本性能

[E67171-248471](#)

添加剂

阻燃性

特性

耐热性，高

用途

无卤

加工方法

电气/电子应用领域

物理性能 额定值 单位制 测试方法

注射成型

熔流率 (熔体流动速率) (250 ° C/2.16 kg)	15
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.40 到 0.60
硬度邵氏 D 值测试方法	113
机械性能 (屈服强度) 测试方法	62.8
伸长率 2(断裂, 3.20 mm)	> 80
弯曲模量 3(3.20 mm)	2650
弯曲强度 4(3.20 mm)	93.2
悬臂梁冲击强度 (测试方法 3.20 mm)	610
热性能 (热变形温度) 测试方法 (未退火, 6.40 mm)	103
RTI Elec	80.0
RTI Imp	80.0
RTI	85.0
可燃性等级测试方法	

1.20 mm		V-0
2.50 mm		V-0
3.00 mm		V-0
注射速度 注射压力值单位制		75.0 到 85.0
干燥时间	3.0 到 5.0	
建议的水分含量		0.020
料筒后部温度		220 到 240
料筒中部温度		235 到 255
料筒前部温度		250 到 265
射嘴温度		250 到 265
加工（熔体）温度		235 到 265
模具温度		50.0 到 80.0
背压		0.0196 到 0.0588

