

# 韩国LC PC/ABS GN5001RFL 无卤阻燃 耐热

产品名称	韩国LC PC/ABS GN5001RFL 无卤阻燃 耐热
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国LC 性能:无卤阻燃 耐热
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

韩国LC PC/ABS GN5001RFL 无卤阻燃 耐热 物性信息：

基本性能	<a href="#">E67171-248471</a>
添加剂	阻燃性
特性	良好的流动性
	无卤
用途	阻燃性 电气/电子应用领域
加工方法	电器外壳 注射成型
物理性能额定值单位制测试方法	1.19
熔流率（熔体流动速率）(250 ° C/2.16 kg)	28
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.50 到 0.70
机械性能额定值单位制测试方法	56.9

伸长率 2(断裂, 3.20 mm)	> 20	
弯曲模量 3(3.20 mm)		2550
弯曲强度 4(3.20 mm)		95.1
悬臂梁挠度中值强度(测试方法 3.20 mm)		520
悬臂梁挠度中值强度(测试方法 未退火, 6.40 mm)		85.0
RTI Elec		80.0
RTI Imp		80.0
RTI		85.0
可燃性等级测试方法		
1.20 mm		V-0
2.50 mm		V-0
3.00 mm		V-0
UL94 温度		75.0 到 85.0

干燥时间	3.0 到 4.0
建议的最大水分含量	0.020
料筒后部温度	220 到 240
料筒中部温度	235 到 255
料筒前部温度	250 到 265
射嘴温度	250 到 265
加工（熔体）温度	235 到 265
模具温度	50.0 到 80.0
背压	0.0196 到 0.0588
螺杆转速	40 到 70