

# 韩国LG PC/ABS GN5008HF 抗撞击性 高流动性高

产品名称	韩国LG PC/ABS GN5008HF 抗撞击性 高流动性高
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国LG 性能:抗撞击性 高流动性高
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

# Lupoy GN5008HF

Polycarbonate + ABS

LG Chem Ltd.

产品说明：

DescriptionHalogen Free Flame Retardent, High Flow, High ImpactApplicationE&E(OA, Navigation Housing)

物性信息：

基本性能编号

[E302314-530054](#)

[E67171-248472](#)

[E248280-100450567](#)

[E353371-101107277](#)

特性

抗撞击性，高

流动性高

	无卤	
用途	阻燃性	
加工方法	电气/电子应用领域	
物理性能额定值单位制测试方法	注射成型	1.18
熔流率 (熔体流动速率) (250 ° C/2.16 kg)		18
收缩率 - 流动 (3.20 mm)		0.40 到 0.60
硬度额定值单位制测试方法		113
机械强度额定值单位制测试方法		58.8
伸长率 2(断裂, 3.20 mm)		50
弯曲模量 3(3.20 mm)		2450
弯曲强度 4(屈服, 3.20 mm)		84.3
悬臂梁额定值单位制测试方法 (3.20 mm)		340
热变形额定值单位制测试方法, 未退火, (6.40 mm)		88.0
RTI Elec		60.0
RTI Imp		60.0

RTI	60.0
可燃性等级测试方法	
2.50 mm	V-0
3.00 mm	V-0
注射器精度	75.0 到 85.0
干燥时间	3.0 到 5.0
建议的水分含量	< 0.020
料筒后部温度	220 到 240
料筒中部温度	235 到 255
料筒前部温度	250 到 265
射嘴温度	250 到 265
加工（熔体）温度	235 到 265
模具温度	50.0 到 80.0

背压 0.0196 到 0.0588

螺杆转速 40 到 70